



100% acrylaatdispersie, spanningsarme, kleurstabiele, goed dekkende muurverf.

Toepassing

- Nieuwe en oude niet geverfde ondergronden van kalk-cement en cementpleister
- Structuur in silikaat/silicoon ondergronden
- Minerale- en kunstharspleisterlagen
- Renoveringslaag over oude muurverven

Eigenschappen

- Mat uiterlijk
- Kleurvastheid (Klasse A)
- Uitstekende hechting
- Weerbestendig
- Slagregendicht
- Goede verwerking
- Spanningsarm
- Waterdampdoorlatend
- Goede kantendekking

Product

Bindmiddelbasis: 100% Acrylaat (hoger bindmiddelgehalte)

Kleuren: Wit en vele andere kleuren

Verpakking: 1 ltr, 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: Ca. 5m² per ltr afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,3-1,5 gr/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

2 volle lagen met kwast, rol of spuit (raadpleeg de technische gegevens van de spuitapparatuur).

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 10 °C omgeving- en objecttemperatuur.



Droging

(+20 °C/ 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 8 uur

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Fysische en chemische eigenschappen.

Diffusieweerstand Sd 1, 2 m.

Waterdoorlaatbaarheid, W <0,05 (kg/m²h0,5)

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Nieuwe pleisterlagen en reparatieplekken moeten uitgehard en droog zijn.

Afhankelijk van de vervuiling, de ondergrond schoonmaken met water en borstel, of met warm- of koud water middels een hogedrukspuit (eventueel met gebruik van de Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704). Sterk zuigende ondergronden met Südwest Hydrogrund behandelen.

Op oude ondergronden en weinig zuigende ondergronden kan als eerste laag RenoCryl met 5% water verdund worden aangebracht. Minerale ondergronden voorbehandelen met Südwest Fixativ (1:1 verdund met water). Gescheurd pleisterwerk, afhankelijk van de mate van beschadiging met Südwest Rissgrund-1 fur3 of Südwest Rissgrund Faserarmiert voorbehandelen en met 2 volle lagen RenoCryl afwerken.

Bijzondere aanwijzingen

Om de kwaliteit en gelijkmatigheid van de verflaag te waarborgen, niet bij direct zonlicht, sterke wind, nevel, bij te verwachten regen of temperatuur beneden +10°C verwerken. Verschillende hoeveelheden verdunning kunnen de kleur beïnvloeden. Om aanzetten te voorkomen aaneengesloten vlakken vol en vlot nat-in-nat zonder pauze opbrengen. Niet geschikt voor horizontale vlakken belast met water.

Ter plaatse op kleur maken met maximaal 3% geëigende kleurpasta op eigen verantwoording. Na de verwerking van op kleur gemaakte Südwest RenoCryl kan, afhankelijk van weersinvloeden (lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid) een onregelmatig resultaat opleveren.

Dit is een product typische eigenschap en kan niet gereclameerd worden. In de regel verdwijnen deze onregelmatigheden na ca. 3 maanden door de normale weersinvloeden. Ogen en huid beschermen tegen spetters. Spetters direct met water afspoelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
11-7-2024.