

### omschrijving

Hoogwaardige 2-componenten reparatiecompound op basis van gemodificeerde polyesterhars welke speciaal ontwikkeld is voor houtreparaties. Voor het repareren of uitvlakken van grote en kleine gaten in diverse ondergronden in onderhoud of nieuwbouw. Set bestaat uit een metalen koker en een verharder. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal Woodfill doseerapparaat.

### toepassing

Woodfill kan worden gebruikt op metaal, beton, steen en hout. Voor het duurzaam vullen en repareren van gaten, oneffenheden, scheuren, naden spijker- en boorgaten, noesten en houtrot. Binnen en buiten toepasbaar.

### eigenschappen

- Voldoet ruim aan VOS en ARBO wetgeving.
- Constante kwaliteit door vaste mengverhouding.
- Zeer goed verwerkbaar en modelleerbaar (zakt niet uit).
- Vult grote en kleine reparaties van 3 -30mm in 1 keer met minimale krimp.
- Verwerkingstijd ca. 15 min. Bij 20°C en 65% R.V.
- Na 1 tot 2 uur schuur- en overschilderbaar.
- Zeer goed glad schuurbaar, te schaven en te boren.
- Goede hechting op kaal hout en goed geschuurde oude verflagen.
- Ongevoelig voor vocht.

### ondergrond

- Aangetaste en ondeugdelijke ondergronden verwijderen tot op een gezonde stevige ondergrond. .
- Het hechtvlak mag maximaal 18% houtvocht bevatten; dit vooraf meten.
- Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.
- Verflagen rondom de reparatie verwijderen.



# WOODFILL

## Technisch Merkblad

### technische gegevens

samenstelling	- Component A: gemodificeerde polyesterharsen met speciale vulstoffen Component B: op basis van benzoylperoxide
verpakking	- Component A: metalen koker (1200 g, 0,820 ltr) Component B: plastic koker (60 g, 40 cc)
vaste stof	- → 99%
soortlijk gewicht (gemend)	- 1,4 kg/liter
vlampunt	- → 61° C
VOS gehalte (gemend)	- 4,7% +/- 0,1
mengverhouding	- ca. 5% - automatisch door doseerapparaat
uiterlijk (gemengd)	- beige of wit
verwerkingstijd • 65% RV	- bij 10° C: ca. 30 min • bij 20° C: ca. 15 min • bij 30° C: ca. 10 min
uitharding • 20° C/65% RV	- 1 tot 2 uur
verwerkingstemperatuur	- 0 tot 35° C
houdbaarheid	- In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode open- en afsluitdopje.
voorzorgsmaatregelen	- contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen. Zorg voor goede ventilatie.
inkleuring	- Indien gewenst kan Woodfill met max. 5% universele mengpasta op kleur worden gebracht.
verpakking	- 6 sets per doos

### stroomopbouw

Woodfill doseren met behulp van het speciale Woodfill doseerapparaat. Beide componenten goed mengen tot een egale kleur. Woodfill met plamuurmes aanbrengen in de reparatieplek. Overtollig materiaal direct verwijderen. Na uitharding en voor het aanbrengen van een verflaag eerst schuren.

### instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- De verwerkingstijd is afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid aangemaakte Woodfill.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner.
- Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.