



Oplosmiddelhoudende grondlaag voor minerale ondergronden.

Toepassing

- Pleisterlagen
- Cement
- Gipskartonplaten
- Beton
- Oude poederende verflagen
- Kalkzandsteen
- Zanderige dakpannen van beton
- Eterniet dakleien of dakplaten
- Hout

Eigenschappen

- Oplosmiddelhoudend
- Hoog indring vermogen
- Diepte- en oppervlakteversterkende werking
- Waterdampdoorlatend
- Bestand tegen verzeeping
- Bind in water oplosbare inhoudstoffen

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Copolymeer-kunststof
<i>Kleuren:</i>	Kleurloos
<i>Verpakking:</i>	12 ltr
<i>Verbruik:</i>	Ca. 5 m ² per ltr afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 0,79 g/cm ³
<i>Vlampunt:</i>	Boven de 21 °C
<i>Verdunning:</i>	Südwest Verdunning V21
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd
<i>Applicatie:</i>	Met kwast, rol en spuit



Kwasten

Normaal zuigende ondergronden, zoals b.v. cement en nieuwe pleisterlagen, onverdund gronden.
Sterk zuigende ondergronden zoals gipskartonplaten, gasbeton, puimsteen, etc. met 30% verdunde Südwest Tiefengrund nat in nat gronden tot een verzadiging is bereikt.

Na verzadiging, droog narollen.
Er mag geen filmvorming ontstaan.

Spuiten hoge druk

Spuitopening: 1,2-1,5 mm
Luchtdruk: 4-5 bar

Spuiten Airless

Spuitopening: 0,009-0,011 inch
Materiaaldruk: 150 bar

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaar: Na 6-12 uur
Al naar gelang de hoeveelheid die is aangebracht.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunning V21.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig zijn. Niet draagkrachtige verflagen verwijderen.

Bijzondere aanwijzing

Südwest Tiefengrund moet niet op verwarmde ondergronden en in de felle zon verwerkt worden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
11-7-2024.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T