

Technische data



Maskingtape Washi Gold | Pro Excellent

Drager					
Type	Japans rijstpapier (Washi-paper)				
Dikte	70	μ	(micron)		
Lijm					
Type	Acrylaat, solvent based				
Dikte	20 - 25	μ	(micron)		
Opbrengst	20 - 25	g/m ²			
Samenstelling					
Dikte	90	μ	(micron)		
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	120	°C
Applicatie	10	°C			
Bestendigheid	125	°C	60 min		
Bijzonderheden					
Schoon verwijderbaar	Ja	Max. 6 maanden			
UV-bestendig	Ja				
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	3,75	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	75	N/25 mm		
Rek	Lengte	5	%		
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	19mm x 50m	●	Andere afmetingen op aanvraag.		
	25mm x 50m	●			
	38mm x 50m	●			
	50mm x 50m	●			
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.				
Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.					
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.					
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.					
Van Duinen TechnoTape B.V. Pieter Zeemanweg 120 NL-3316 GZ DORDRECHT Netherlands		T +31 (0)78 651 20 55 F +31 (0)78 618 50 26 E info@technotape.nl I www.technotape.nl		Document TDS-00149	
				Versie 002	
				Revisie datum 30-10-2019	