



Jaeger Aqua-laque Écran Solaire

Un produit qui fait écran à la lumière et à la chaleur.



Champs d'application

- Protection contre la lumière et la chaleur
- Toits de verre
- Serres
- Cages vitrées
- Verrières
- Plaques alvéolaires
- Intérieur et extérieur
- Sur du polycarbonate, plexiglas et polyester et verre

Propriétés

- Réduit la surchauffe d'espaces intérieurs
- Réfléchit la lumière et les rayons solaires
- Absorbe/réduit des rayons UV nocifs
- Assainit l'espace vital
- Bonne résistance à la lumière
- Bonne résistance aux intempéries
- Résiste à l'obsolescence et aux intempéries

Descriptif

Liant à base de: D'acide acrylique - polyester copolymère en dispersion

Teinte: Blanchâtre

Conditionnement: 2,5 et 10 litres

Rendement: Env. 7 m² /litre

Degré de brillance: Mat

Densité: Env. 1,05 gr/cm³

Dilution: Eau

Stockage : Au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Rouleau feutre et pistolet.

Rouleau: Prêt à l'emploi
 Pistolet: 5 - 10%
 Buse: 1,5 mm
 Pression: 3 - 4 bars
 Pression: 0,55 bars (HVLP of XLVP)

Airless: 5% - 10%

Wagner Aircoat (airmix)

Buse: 0,011- 0,013

Pression matière: 130 bars

Pression d'air: 2,5 bars

Filtre: Rouge

Nettoyage du matériel : à l'eau, sitôt après utilisation.

Température

Ne pas utiliser en dessous des +15°C (température de l'air et de l'objet). Température maximale 30°C.

Pendant l'application, l'humidité relative de l'air doit se situer entre 30% et 75%.

Le point de rosée doit être de 3°C supérieur à la température de l'objet.

Séchage

(+20°C / 60% humidité relative de l'air)

Hors poussière: Après env. 30 min.

Hors poisse: Après env. 1,5 hres

Repeignable: Après env. 4 hres (mais non pas avec d'autres laques)

Durcissement complet: Après env. 24 hres

Protéger contre la pluie durant les premiers jours.

Support

Le support doit être propre, sec, non gras et dépeussieré.

Succession de couches

Bien nettoyer avec NCoat Reiniger C (1:20 dilué).

Rince clair avec de l'eau propre.

Sécher.

Appliquer 2 à 3 couches d'Aqua-laque Écran Solaire.

Indication particulière

Uniquement repeignable avec le même produit.
Vu la multitude des matériaux de synthèse,
Il est conseillé de procéder à une application test, afin
de tester le résultat final.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.