

BAGAR®

Plâtre à projeter prêt à l'emploi.

Champs d'application

- Enduit de jointoiement et de finition pour murs et plafonds intérieurs
- Traitement par bande autocollante pour joindre des cartons-plâtres
- Préparation idéale avant finition par tapissage, peinture murale ou décor mural poids plume

Propriétés

- S'applique facilement au pistolet Airless
- Formule spéciale Airless
- Facile à poncer
- Blanc
- Achèvement tout en finesse
- Lissage éventuel à la spatule souple
- Produit prêt à l'emploi

Descriptif

Liant à base d' : Émulsions de résines acryliques, dérivés de cellulose, divers additifs et charges minérales

Teinte : Blanc

Conditionnement : Seau de 25 kg

Rendement : Jointoyage : env. 1 m²/env. 0,35 kg
Finition : env. 1 m²/env. 0,8 kg
selon surface plus ou moins lisse et finition requise

Densité : Env. 1,7 g/cm³

Valeur pH : Env. 8

VOS : 25 grammes au litre

Classification : NFT 36-005-Famille III, classe 2

Norme : NF EN 16566
NF EN 13963 – classe 3A

Épaisseur de couche max. : 3 mm

Classe de feu : A2-s1, do



Stockage : Douze mois, au frais, sous son emballage d'origine bien fermé et non ouvert, à l'abri du gel et des rayons solaires (max. 30 °C)

Mise en œuvre

Prêt à l'emploi.

Mélanger avant application.

Diluer d'eau à 3 % au maximum, si nécessaire.

Application au pistolet Airless (débit minimal 5 l/min).

Joint de buse de remplissage 0,033 ; angle de 30 ° - 40 °

Buse Finishing de 0,027" à 0,031" et angle de 50 ° et 60 °.

Suivre les instructions du mode d'emploi de l'appareil et les recommandations du fabricant en matière de conformité d'utilisation (pression, buses etc.).

Inutile de tamiser ou de filtrer.

Bazouka (application manuelle ou mécanique).

Spatule large et souple.

- 1- Étalez généreusement l'Airliss J sur les raccords biseautés des plaques de plâtre
- 2- Appliquez la bande à joint (armature en fibre de verre) sur le plâtre Airliss J fraîchement appliqué
- 3- Pressez la bande à joint à la bonne place et ôtez l'excédent d'Airliss J
- 4- Lissez Airliss J à la spatule
- 5- Laissez sécher le tout
- 6- Assurez la finition en appliquant Airliss J au couteau ou à la spatule jusqu'à 5 cm des bordures de chaque côté des raccords de plâtre.
- 7- En cas d'utilisation de bande autoadhésive, la gaze autocollante peut être appliquée avant d'étaler le plâtre Airliss J

Nettoyage de l'outillage : sitôt après à l'eau claire.

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C ni au-dessus des 35 °C, température ambiante et de surface, HR max. 70 %.

Séchage (+20 °C / 60 % d'humidité relative)

Peignable après séchage complet.

Température et humidité relative peuvent conditionner le temps de séchage.

Support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisses, de poussières, de tensions et porteur selon les normes de la dtu (59.1 et 59.4).

Indication particulière

Bien ventiler durant l'application et le séchage ce qui favorisera le durcissement.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

27-6-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T