



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 30 Construct

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS 30 Construct is een allround lijm- en voegkit in de bouw en voor het verlijmen van alle soorten materiaal behalve PE en PP. Zettex MS 30 construct heeft een breed toepassingsgebied en is geschikt voor gebruik op elk oppervlak. Zettex MS 30 Construct is uiterst veelzijdig en is de one-stop-oplossing voor al uw lijmbehoeften.

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Behoudt permanent zijn elastische eigenschappen.
- Uitstekende absorptie van akoestische trillingen.
- Snelle uitharding, 3 mm per 24 uur en krimpvrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Voorkomt schimmel- en bacteriegroei.
- Geen vervuiling van de randen bij gebruik op marmer en natuursteen.
- Bevat geen isocyaanaten, oplosmiddelen of siliconen.

Toepassingen

Lijmt alle metalen en houtsoorten, EDPM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen, beton en natuursteen. Goed bestand tegen water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen.

Verwerking

Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Lijm eenzijdig aanbrengen met de Zettex Caulkgun op de te verlijmen materialen in rillen met een tussenafstand van 10 tot 20 cm. Aanbevolen wordt om geen dotten te gebruiken. Eventueel Zettex Primer Z-05 toepassen voor een verbeterde hechting. Eventueel Zettex Fixeerband toepassen om de materialen te fixeren. Na het aanbrengen materialen 24 uur de benodigde ondersteuning geven. Zettex MS 30 Polymer eventueel afwerken met Zettex Easy Finish. Na het gebruik materialen schoonmaken met Zettex Profireiniger.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml
- Emmer 22 L
- Vat 200 L

Kleur

Zwart, wit, grijs, RAL 9001, beige, bruin, transparant, andere kleuren op aanvraag.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1,15MPa N/mm ²
Uitdrijvingswaarde bij 3mm/4 bar	160 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	MS Polymeren
Droogtijd	3mm per 24 uur
Dichtheid	1,50 gr/ml
Stromingsweerstand ISO 7390	<2mm
Rek bij breuk	250%
Absorptie van beweging	25%
Treksterkte	2,2 n/mm ²
Hardheid	52
Huidvorming bij 23°C	10 minuten.
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C