



Watergedragen wegenverf.

### Toepassing

- Binnen situaties
- Beton
- Asfalt
- Tegels

### Eigenschappen

- Snelle droging
- Snelle doorharding (na 2 uur met autobanden belastbaar)
- Hoge slijtvastheid
- Niet verzepond
- Hoog dekvermogen
- In 6 kleuren verkrijgbaar

### Product

Bindmiddelbasis: Acryl-mengsel-polymerisat

Kleuren:	Wit	ca. Ral 9010
	Geel	ca. Ral 1023
	Blauw	ca. Ral 5012
	Rood	ca. Ral 3000
	Zwart	ca. Ral 9005
	Groen	ca. Ral 6018

Verpakking: 750 ml, 2,5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 5 m<sup>2</sup> per ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode

Verdunning: Schoon water

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,35- 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



### Applicatie

Kwast, rol en spuitapplicatie.

### Spuitgegevens

Type:	Wagner Aircoat
Tip:	0,015 - 0,019
Hoek:	40°
Materiaaldruk:	180 bar
Luchtdruk:	2,2 bar
Pistoolfilter:	Wit
Viscositeit:	Onverdund

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Indien aangedroogd met Südwest Verdunning V33.

### Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

### Droging

(+20 °C/55% R.V. / 100 gr/m<sup>2</sup>)

Stofdroog: Na ca. 45 min

Berijdbaar: Na ca. 120 min

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

### Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

### Bijzondere aanwijzing

Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf van beton en tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen. Voor het verwijderen van de Vista Wegenverf op bitumineus wegdek dient men met de Vista Wegenverf zwart de belijning te demarkeren.

### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 8-12-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T