

1. Description

Papier Washi Japonais premium enduit d'un adhésif acrylique résistant aux UV.

2. Champ d'application

- Adhésif de masquage Fine line pour peinture.
- Maintien du papier cache et réparation des couches.
- Convient pour les travaux de peinture multicouches et pour le marché de l'après-vente automobile.
- Parfait pour une utilisation combinée avec des peintures à base d'eau.
- Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle (marbre) ou les surfaces galvanisées.
- Les surfaces d'application doivent être sèches, exemptes de poussières, d'huile, de solvants ou d'autres produits chimiques.

3. Application

- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. La surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.
- Utilisez le produit dans les deux ans suivant la date de fabrication.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sinon il serait difficile à retirer.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement. Si il reste de la colle, essayez de retirer le ruban adhésif en tirant en angle de 90 degrés.

4. Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Support	Papier Japonais, gold
Adhésif	Solvant acrylique
Epaisseur (totale)	77 mμ (micron)
Adhérence sur tôle	1,7 [N/cm]
Résistance à la traction	34,7 [N/cm]
Allongement à la rupture	3 [%]
Résistance à la température	100 [°C], 20 minutes
Résistance aux UV	Jusqu'à 4 mois
Force de déroulement	1,5 [N/cm]
Renfort de l'adhérence	0,7 [N/cm]
Poids	81 [g/m²]



5. Stockage & conservation

Conservation 2 ans en emballage d'origine non ouvert. Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel. De préférence entre 18°C et 21°C, avec une humidité relative de 65 %.

6. Garantie & responsabilité

- Copagro garantit que son produit est conforme à la spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

