



Reboucheur béton prêt à l'emploi sous forme d'enduit léger.

Application

- Pour la finition, réparation et rebouchage de trous, fissures et joints sur pierre et béton

Propriétés

- Bonne capacité de remplissage
- Facile à poncer
- Rétrécit minimal
- Application facile
- Repeignable
- Usage intérieur et extérieur. (En extérieur : protéger min. 72 hres contre la pluie et prévoir au minimum 2 couches de peinture)

Produit

Enduit de réparation poids plume

Teinte : Gris

Conditionnement : 1 litre et 4 litres

Densité : Env. 823 g/litre

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires, durant 12 mois sous emballage fermé, entre +5°C et +25°C

Mise en œuvre

Spatule ou couteau à enduire en inox.

Pour les fissures profondes, reboucher d'abord au moyen d'Aquaplast Super Repair, jusqu'à 2 à 3 cm de la surface.

Les couches de 10 à 30 mm offrent les meilleurs résultats.

Appliquer le produit à la spatule, bien presser puis lisser.

Nettoyer l'outillage à l'eau, sitôt après le travail.

Température

Application entre 5°C et 32°C.

Séchage (+20°C / humidité relative 65 %)

Couche suivante : Après env. 2 hres

Sec : Après env. 8 hres

Ponçage (si nécessaire) : Après env. 2 hres

Repeignable : Après env. 2 hres à la peinture en phase aqueuse
Après env. 24 hres à la peinture à base de solvants

Durcissement complet : Après 7 jours

Tous les éléments précités dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux.

Support

Doit être sec, propre et exempt de poussières.

Éliminer les éléments de peinture instables.

Il est conseillé de traiter les surfaces poussiéreuses ou farineuses au moyen d'un fixant afin de stabiliser le support.

Indication particulière

Ne pas appliquer à proximité d'eau ruisselante ou stagnante.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN T