

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Industrie deklaag Metallic Zilver



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4018005181	Metallisch zilver	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883939218

Omschrijving

Universele metallic lak, sneldrogend, uitstekend hechtend en geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc. Zeer geschikt voor kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.

Toepassingen

Metaal

Metselwerk

Beton

Hout

Productkenmerken

Sneldrogend

Uitstekende hechting

Zeer hoge dekkraft

Fysische en Chemische eigenschappen	
Inhoud	500 ml
Basis	Acrylaathars
Kleur	Metallisch Zilver Aluminium
VOS-gehalte	Circa 93 m/m %
Vaste stofgehalte	Circa 7 m/m %
Hittebestendig	Tot 110°C
Verbruik	1 tot 2m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	Bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag/houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele Verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende Regen, vorst of in de volle zon aanbrengen Spuitsbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

TECHNICAL DATASHEET



Art.nr.	Colour	Contents	Packaging	Minimum order Unit	EAN-Code
4018005181	Metallic silver aluminium	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883939218

Description

Universal metallic paint, fast drying, excellent adhesion and suitable for application on substrates such as metal, concrete, wood, masonry, etc. Very suitable for minor repair and maintenance work. For the best result only apply on a well-prepared substrate.

Applications

Metal

Concrete

Masonry

Wood

Product references

Fast drying

Excellent adhesion

Very high covering ability

Physical and chemical properties	
Contents	500 ML.
Base	Acrylic resin
Colour	Metallic silver aluminum
VOC content	Approximately 91 m/m %
Solids content	Approximately 9 m/m %
Heat resistant	Up to 110°C
Use	1 to 2m ² per layer, depending on object and processing Method
Drying time	At 23°C and rel. humidity 65%
	Dust-dry after 5 to 10 minutes
	Touch-dry after 10 to 20 minutes
	Hardened / resprayable after 24 hours
	(Depending on ambient temperature, humidity and layer thickness)
Storage/ Shelf life	At least 12 months in tightly closed original packaging on dry, cool and frost-free place.
General	Do not use below 10°C. Do not apply outside if threatening Rain, frost or in full sunlight.
	Never place aerosol can on heat source

Instructions for use

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust and then sand. When using outside remove all moss and algae deposits. Cover the surrounding area. The aerosol can should be at room temperature. Ideal processing temperature 15 to 25°C. Shake the aerosol can well for 2 minutes before use and spray a sample. Distance to the surface to be treated should be approximately 25 to 30 centimetres. Apply in several thin layers. Before applying the next layer shake the aerosol can again. After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

TECHNICAL DATASHEET



Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4018005181	Aluminium métallisé argenté	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883939218

Description

Peinture métallisée argentée offrant un séchage rapide, une excellente adhérence et adaptée à une utilisation sur des supports tels que le métal, le béton, le bois, la maçonnerie, etc. Parfaite pour les petits travaux de réparation et de maintenance. Pour un meilleur résultat, appliquez uniquement sur un support bien préparé.

Applications

Métal

Maçonnerie

Béton

Bois

Références du produit

Séchage rapide

Très grand pouvoir couvrant

Excellente adhérence

Physical and chemical properties	
Contenu	500 ML.
Base	Résine acrylique
Couleur	Aluminium métallisé argenté
Contenu COV	Approximativement 91 m/m %
Contenus solides	Approximativement 9 m/m %
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 110°C
Utilisation	1 à 2 m ² par couche, selon l'objet et la méthode utilisée
Temps de séchage	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65%
	Sèche hors poussière après 5 à 10 minutes
	Sèche au toucher après 10 à 20 minutes
	(En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine
	hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe
	aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever le vieux vernis, la rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Appliquer plusieurs couches fines. Agiter la bombe aérosol une nouvelle fois avant d'appliquer la couche suivante. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).