



Technische data

Maskingtape SNL

Land van herkomst	Italië
Statistiek code	48114120

Drager						
Type		Crepe papier				
Dikte (totaal)		120	μ (micron)			
Lijm						
Type		Rubber -Solvent				
Temperatuur						
Service		0	°C	t/m	50	°C
		60	°C	30 min.		
Applicatie		>5	°C			
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	4	N/25mm			
Treksterkte	Lengte	80	N/25mm			
Rek bij breuk	Lengte	8	%			
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006		Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00023 NL

Versie

002

Revisie datum

06-09-2019