

Primatech

HOOGWAARDIGE PRIMER MET DUBBELE FUNCTIE

VOORDELEN

- Polyvalente, hoogwaardige primer zonder oplosmiddel
- Tijds winst bij het aanbrengen van een vochtscherm, instrooien van zand niet nodig
- Creëert een hechtbrug op geblokkeerde ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties
- Gemakkelijk aan te brengen met een rol
- Geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden

PRODUCT

Primatech is een 1-component primer.

Hoogwaardige hechtlaag met dubbele functie:

- in combinatie met het vochtscherm Eponal® 336.
- voor toepassing op gesloten ondergronden vóór het uitvlakken

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare gestructureerde hechtlaag op waterbasis die de hechting van uitvlakmassa's binnen verzekert op gesloten ondergronden zoals:

- In combinatie met het vochtscherm Eponal® 336
- Oude tegels
- Polybeton zonder curing compound
- Oude halfflexibele vloertegels
- Oude vloerverf

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, zuiver, scheurvrij, permanent droog, voldoende druk- en trekvast zijn.

Mogelijke ondergronden

Gesloten hydraulische ondergrond zoals polybeton (Bostik raadplegen)

Product manueel oproeren vóór gebruik. Primatech aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

Tegels

De hechting van de tegels controleren. Losliggende tegels opnieuw verlijmen. De tegels schuren en schoonmaken met een schoonmaakmiddel op basis van soda. Tweemaal spoelen met zuiver water. Laten drogen. Primatech aanbrengen (100 g/m²).



Oude halfflexibele tegels

Indien meer dan 10% van de oppervlakte niet hecht moeten alle tegels verwijderd worden. Indien de tegels worden behouden: de tegels ontstoffen, reinigen, ontvetten en spoelen met schoon water. Laten drogen. Primatech aanbrengen (100 g/m²). Indien de tegels worden verwijderd: Zie werkwijze hieronder.

Oude resten van acrylaat, alcohol of bitumen lijm

De oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen zodat er enkel nog sporen achterblijven. Primatech aanbrengen (100 g/m²).

Primatech

Oude vloerverf: De hechting van de verf nagaan, de hele oppervlakte schuren, schoonmaken, ontvetten, spoelen en laten drogen. Primatech aanbrengen (100 g/m²).

Vloerverwarming: Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 48 uur voor het aanbrengen van Primatech uit en schakel ze stapsgewijs terug aan 48 uur na het verlijmen van de vloerbekleding.

In combinatie met het vochtscherm Eponal 336: Eponal 336 wordt aanbevolen voor de behandeling van opstijgend vocht op een ondergrond op cementbasis (zoals betondallen op volle grond) of wanneer de droogtijd bij nieuwe ondergronden op cementbasis niet gerespecteerd is.

Beton ondergrond: Eponal 336 aanbrengen met een getande spatel n°3-B2 op een ruwe ondergrond (2 x 400 g/m²) of spatel C1 op een gladde ondergrond (800 g/m²) in een continue laag. Consulteer de fiche van Eponal 336. Primatech aanbrengen na 24 à maximum 48 u na het drogen van Eponal 336. Primatech aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond.

OPMERKINGEN

Bij verlijmen van parket zand S409 instrooien op de Eponal 336.

REINIGEN

Gereedschap en verse vlekken reinigen met water. Altijd rekening houden met de droogtijd van Primatech.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit	emmer van 7 kg	30601540

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originelen en gesloten verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

Technische kenmerken	
Basis	organo-mineraal
Aspect	vloeibaar
Aspect van de gedroogde film	zanderig
Dichtheid	± 1,4 g/ml
Droogtijd*	1 à 2 u
Bedekken*	vanaf 2 u*. Steeds bedekken binnen de 24 u.
Gebruikstemperatuur	+15°C à +20°C

* waarden bij +23°C en 50% RV

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl