



TECHNISCHE DATEN

Artikel: PE celband

Klebstoff	:	Hot-Melt auf Kautschukbasis
Klebstoffzwischenträger	:	Polyestergelege
Abdeckmaterial	:	PE-Silikonfolie
Klebkraft	: DIN EN 1939	Materialbruch
Temperaturbeständigkeit	:	- 30 bis + 80 °C
Schwitzwasserbest.	:	sehr gut

Schaumdaten:

Raumgewicht	: ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit	: ISO 1926	längs 325 kPa quer 220 kPa
Bruchdehnung	: ISO 1926	längs 125 % quer 115 %
Stauchhärte bei 50 % Stauchung	: ISO 844	98 kPa
Druckverformungsrest 25 % / 22 h bei 23°C	: ISO 1856-B	20 % (0,5 h nach Entlastung) 12 % (24 h nach Entlastung)
Wasseraufnahme (7 d)	:	< 1 Vol.-%