



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 80 Strongbond

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS Polymer 80 is een universele lijm- en constructievoegkit voor het verlijmen van de meest voorkomende materialen behalve PE en PP. Zettex MS Polymer 80 kan toegepast worden op vrijwel iedere ondergrond; is extreem sterk en flexibel en is daardoor geschikt voor het verlijmen van vliegtuigdelen, automotive en offshore. Dankzij de uitstekende polymeer technologie kan de MS 80 een treksterkte weerstaan van 4,5 N/mm².

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties.
- Snel uithardend, 4 mm per 24 uur.
- Krimpvrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten.

Verwerking

Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Lijm eenzijdig aanbrengen met de Zettex Caulkgun op de te verlijmen materialen in rillen met een tussenafstand van 10 tot 20 cm. Aanbevolen wordt om geen dotten te gebruiken. Eventueel Zettex Primer Z-05 toepassen voor een verbeterde hechting. Eventueel Zettex Fixeerband toepassen om de materialen te fixeren. Na het aanbrengen materialen 24 uur de benodigde ondersteuning geven. Zettex MS 80 Polymer eventueel afwerken met Zettex Easy Finish. Na het gebruik materialen schoonmaken met Zettex Profireiniger.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml

Kleur

Zwart, andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Hardheid	80 Shore A
Doorharding	4 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	350%
Viscositeit	1000m/pa per second
Dichtheid g/ml	1,70
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	4.0 n/mm ²