



Expert Wood Selection

Fiche technique - version 2020.1

Description produit	Unité	
• Parquet		Monolame
• Chanfrein (GO2)		Sur les cotés longs
• Format (l x b x h)	mm	1180 x 164 x 14 / 1980 x 164 x 14
• Épaisseur de parement	mm	3,3
• Couche intermédiaire	mm	HDF épaisseur 9,2
• Couche inférieure	mm	Déroulé de résineux 1,5
• Épaisseur totale	mm	14
• Poids	kg/m ²	11
• Taux d'humidité (livré)	%	7-10
• Essence disponibles		Chêne
• Conditionnement	Paquet	8 lames = 1,5481m ² / 6 lames = 1,9482m ²
	Palette	66 paquets = 102,97m ² / 50 paquets = 97,41m ²
• Garantie		30 ans en usage résidentiel
• Chauffage par le sol		Compatible

Classification	Norme	Unité	Mesures
• Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet)	Tour (TT)	15600 (lacquered)
	EN13329 (test S42)	Tour (TT)	>500 (lacquered)
• Glosse (niveau de brillance)		Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satijn)
		Gloss 60°	15 ^{+/-2} (patine)
		Gloss 60°	7 ^{+/-2} (mat)
• Classement au feu	EN 13 501-1	Chêne, Sapelli, Doussie, Merbau, Hêtre	Dfl-S1 Cfl-S1
• Glisse	XP CEN TS 15676	Longitudinal SRT (CV) Transversal SRT (CV)	70,5% (18,8%) 79,2% (12,8%)
• Adhésion	ISO 2409	Adhesion	0
• Résistance thermique		coefficient m ² K/W	Chêne : 0,080 / autres essences de 0,075 à 0,088)
• Class. Européenne	EN685	Chêne / Hêtre / Doussie	31
(sur base de bois brut)		Merbau	33
• Résistance du Loc		Kg/m	Long side > 550
		Kg/m	Short side > 1000
• Marquage CE	EN14342		
• Émission de Formaldehyde	EN717-1	µg/m ³	E1
• Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A+

Remarque générale: Cette fiche technique a été rédigée à la lumière de nos connaissances actuelles du produit. Elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme une garantie.