



Hoog-hittebestendige lak.

Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op ijzer, gietijzer en staal
- Op uitlaten, verwarmingsradiatoren
- Ketels, schoorstenen, BBQ, gasinstallaties, etc.

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 600 °C
- Bestand tegen sterke temperatuur schommelingen
- Bij zeer snelle afkoeling geen onthechting door grote elasticiteit
- Roestwerend (zonder schade lood- en chromaatverbindingen)
- Zeer goede hechting
- Sterke dekkraft
- Overschilderbaar met alle hoog-hittebestendige siliconenharslakken
- Kras- en slijtvast na inbranden
- Mat

Product

Bindmiddelbasis: Siliconenhars, calcium, roet

Kleuren: Zwart

Verpakking: 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 8 m² p/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,1 gram/cm³

Verdunning: Südwest Verdunner V33

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol en spuit.



Spuiten:

Hoge druk

Verdunnen: Ca. 5%

Nozzel: 1,2-1,5 mm

Druk: 3-4 bar

Consistentie: Ca. 20 DIN 4 mm

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunner V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max bij 30 °C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%.

Droging

(+20 °C / 55% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min.

Inbranden: 180°C–200°C na ca. 60 minuten

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. Verwijder walshuid. Bij stralen min. SA 2 en kleinste korrel gebruiken.

Laagopbouw

1 maal Jaeger Glutfest

Bijzondere aanwijzing

Zonder inbranden ontstaat een instabiele laag met weinig krasbestendigheid. Onvoldoende ventilatie (luchtbeweging), zeer hoge laagdikten, hoge RV en/of lage temperaturen, kunnen het droogproces nadelig beïnvloeden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T