

540 EUROSAFE SPECIAL

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC vloerbedekking in banen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een PVC rug.



Producttypering

Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
 Kleur : Beige.
 Consistentie : Pasteus.

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

Eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
 Soortelijk gewicht : 1,32 kg/l.
 Verbruik : 250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer.

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- PVC-vloerbedekking in banen en tegels
- cushion vinyl
- tapijt met PVC-rug
- rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
- polyolefine vloerbedekking.

Verwerking

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
 Gereedschap : Eurocol lijmkan nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.
 Open tijd : 60 minuten.*
 Wachtijd : 10 - 20 minuten.*
 Afbindtijd : 48 uur.*
 Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog,

vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.

- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
- Om doortekening van lijmrillen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de lijmrillen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) wegrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
- Bij de toepassing van polyolefine of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn aangedroogd.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.


Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:

540 Eurosafespecial kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchlorisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kwaliteit en garantie



0736/2020



Forbo Eurocol GmbH
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIN EN ISO 9001
Z.155.20-2008

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
540	Eurosafespecial	Emmer à 13 kg	8 710345 540018