



Ardaflex Multi

COLLE MONOCOMPOSANTE UNIVERSELLE

AVANTAGES

- Usage sur sol et mur
- Prête à l'emploi
- Sur métal, aluminium et acier
- Emploi universel
- Très bonne adhérence

PRODUIT

Bostik Ardaflex Multi est une colle monocomposante universelle à base de la technologie SMP et à durcissement à l'humidité ambiante.

Ardaflex Multi est très élastique avec une forte adhérence initiale et une bonne adhérence sur supports non absorbants. Spécialement recommandé pour le collage de carreaux céramiques sur métal, aluminium et acier dégraissés. Ardaflex Multi réduit les nuisances sonores dues à la marche ou aux impacts sur les carreaux céramiques. Ardaflex Multi est faible en émissions selon les normes GEV-EMI-CODE EC1R et est sans solvants ni odeurs.

APPLICATION

- Utilisé pour la pose de carreaux céramiques au sol et mur
- Utilisé dans les sols d'ascenseurs
- Utilisé pour le collage de dalles en mousse PU ou en mousse extrudée
- Utilisé comme produit de réparation pour de petites surfaces sous tapis, carrelages ou parquet
- Utilisé pour l'encollage de plaques métalliques sur supports absorbants ou non absorbants
- Utilisé également pour la pose de carreaux céramiques avec un dos lisse et profilé sur pierre, céramique, panneaux fibrociment, acier, aluminium, panneaux de construction, couches poncées en époxy, tables de travail pour cuisine, etc.
- En outre pour des éléments de pierres naturelles, et pierres en béton, non transparentes et insensibles à la décoloration et différents types de pierres naturelles calibrées.
- Convient également pour le collage de carreaux sur carreaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs en permanence, propres, solides et résistants à la déformation et à la traction. Des supports en métal doivent être libérés de corrosion et être

dégraissés.

MISE EN OEUVRE

Avant utilisation, la colle doit avoir une température de min. 18°C. Après ouverture du seau, tirer la feuille de protection et ôter la formation de peau éventuelle sur la colle. Ne pas mélanger cette peau avec la colle. Ne pas appliquer Ardaflex Multi quand les éléments de construction ou la température ambiante sont inférieures à 10 °C.

Ardaflex Multi est appliqué sur le support avec une spatule dentelée. Les carreaux doivent être posés et pressés dans la colle endéans les 40 minutes.

Le durcissement de la colle est renforcé par l'humidité; c'est pourquoi il est conseillé, en posant des carreaux sur des supports non absorbants, de rincer le dos du carreau avec une éponge légèrement humide. Des restes de colle sur des carreaux céramiques doivent être enlevés immédiatement avec p.e. du white spirit.

Conseil: Utiliser de préférence une spatule en plastique. Après le durcissement de la colle, celle-ci peut être enlevée sans problème de la spatule. En utilisant une spatule en métal, enlever la colle fraîche en rinçant celle-ci avec p.e. Bostik Liquid 1.

Selon la largeur et la profondeur des joints, on peut commencer env. 12 heures après le collage avec le jointoiement du carrelage. Ceci est possible avec un mortier de jointoiement, p.e. Ardacolor Premium ou Ardacolor Flex.



STABILITÉ AU STOCKAGE:

6 mois dans l'emballage original fermé.
Stockage au sec et au frais entre +5°C et 25°C.

GISCODE:

RS10 sont des substances de remplacement pour les matériaux de pose contenant beaucoup de solvants, et dont les valeurs limites seraient dépassées lors de leur application sur une place de travail (GISCODE S1-S6)

GEV-EMICODE

EC1R, très pauvre en émission

DEMANDE D'INFORMATIONS

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostiksdsthevercs.com

Caractéristiques techniques	
Base	Polymère modifié silane (SMP)
Couleur	gris blanc
Viscosité	facilement spatulable
Poids spécifique	env. 1,55 g/cm ³
Temps de mise en oeuvre	env. 40 minutes
Conditions de mise en oeuvre	entre +18°C et 23°C; température du support min. +15°C, température ambiante min. +10°C. humidité relative: pas supérieure à 65%.
Ouvert à la marche/à la charge	après env. 12 h; selon les circonstances de l'environnement
Jointoyer	après env. 12 h
Totalement ouvert	après env. 7 jours
Consommation (dentelure)	env. 1,2 kg/m ² , 4x4x4 mm
	env. 1,3 kg/m ² , 6x6x6 mm
Nettoyage	pour la colle non durcie: Bostik Liquid 1.
Convient pour sol chauffant	oui, suivre les directives du fabricant
Emballage	seau 15 kg
Code article	30605711
Emballage	seau 6 kg
Code article	30611005

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244 244
+32 (0) 9 255 1717



Bostik BV

De Voerman 8
5212 MH 's-Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 6244 244 / F: +31 (0) 73 6244 344
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: +32 (0) 92551717 / F: +32 (0) 92551701
www.bostik.be