

## Kiwitz BMP Curing Compound PR

### Nabehandelmiddel



#### Producteigenschappen

- Voorkomt uitdroging van pas gestort beton.
- Eenvoudig te vernevelen.
- Geen scheurvorming t.g.v. uitdroging van het betonoppervlak.
- Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het oppervlak wordt voorkomen.
- Nathouden van het betonoppervlak is niet nodig.

#### Toepassingen

Kiwitz BMP Curing Compound PR voorkomt uitdroging van pas gestort beton. Het wordt aangebracht op het "matte" betonoppervlak. Is op parafinebasis en mag derhalve niet op stornaden of stekwapening worden aangebracht. Indien vereist dient de curing mechanisch te worden verwijderd.

#### Technische gegevens

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| basis                  | waterige paraffine emulsie |
| kleur en leveringsvorm | witte vloeistof            |
| pH                     | 6-8                        |
| relatieve dichtheid    | 1,01 ± 0,02                |
| viscositeit            | <100 mPa.s                 |

#### Verwerkingsvoorschrift

##### Gebruiksaanwijzing:

Kiwitz BMP Curing Compound PR aanbrengen met een nevelspuit tot een gesloten witte film zichtbaar is.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste, minimaal 12 maanden houdbaar.

#### Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP Curing Compound PR bevat geen milieubelastende stoffen volgens B.A.G.S. is niet brandbaar en/of explosief. Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. Bij inname inwendig; indien men zich onwel voelt een arts raadplegen en dit blad of verpakking/etiket

tonen. Bij aanraking uitwendig; bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Zie ook het productveiligheidsinformatieblad.

#### Verbruik

Aanbevolen verbruik ca. 1 kg per 5-7 m<sup>2</sup>.

De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van het na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastgesteld. Het aanbevolen verbruik moet niet overschreden worden! Afhankelijk van de toepassing kan het product meerdere malen worden aangebracht.

#### Opmerkingen

Wordt de houdbaarheidstermijn overschreden dan moet eerst een controle op specificaties gedaan worden. Bij temperaturen boven de 30°C kan ontmenging optreden, door goed mengen kan weer een gebruiksklaar product worden verkregen. Als het product bevriest, wordt het onbruikbaar. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

#### Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

| Verpakking        | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| 20 kg can         | ITEM.0002084  |
| 210 kg vat        | ITEM.0002086  |
| 1000 kg container | ITEM.0002085  |

## Kiwitz BMP Curing Compound PR

Nabehandelingsmiddel



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzettersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulf  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulf

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)