

Technische data



Isolatietape 150µ AT-7

Drager						
Type	Soft PVC					
Dikte	130	µ (micron)				
Lijm						
Type	Rubber-solvent					
Samenstelling						
Dikte (totaal)	150	µ (micron)				
Temperatuur						
Service	-5	°C	t/m	70	°C	
Applicatie	0	°C	t/m	40	°C	
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	2,4	N/cm			
Treksterkte	Lengte	26	N/cm			
Rek	Lengte	180	%			
Eigenschappen						
Zelf dovend	Ja					
Vlam vertragend	Ja					
Water extract	6,8		PH			
	< 2 mS/M		Geleiding			
Electrische eigenschappen						
Doorslagweerstand	8,0		KV			
1 Min. Proof test	6,0		KV			
Isolatie bestendigheid	10 ¹¹		ohm			
Cu corrosie	Geen					
Bijzonderheden						
Norm	BS EN 60454/type 2		(voorheen : BS 3924)			

Verwerking
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00103
Versie	001
Revisie datum	3-11-2017