



ARDEX A 828 READY

Wandpleister en voegvuller

- Hoge stabiliteit
- Tot op nul verwerkbaar
- Te verwerken als hand-, rol- en spuitpleister
- Zeer goed te schuren
- Zeer goede hechting zonder voorstrijk op veel gangbare ondergronden



Toepassing

Binnen. Wand, plafond.

- Egaliseren van wanden en plafonds op cement- en gipsstucwerk en stuken van ruw metselwerk
- Bereiken van oppervlaktekwaliteiten Q1-Q4* op gips- en gipsvezelplaten
(*In overeenstemming met informatieblad nr. 2 van de sector gipsplaten van het "Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.")
- Geschikt voor airless verwerking (alleen op grote oppervlakken)
- Niet geschikt voor het monteren van dichte wandbekleding, bijv. metaalbehang of soortgelijke wandbekleding.

Samenstelling

Witte, direct gebruiksklare lichtgewicht dispersiepleister op basis van hoogwaardige kunstharsen en geselecteerde vulstoffen. ARDEX A 828 READY is ademend, beschikt over een goede stevigheid en zorgt voor een uitstekende hechting zonder voorstrijk op talrijke gangbare zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet stroef, droog, vast en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Behang, slecht-hechtende of zwak afbindende verflagen en losse pleister dienen te worden verwijderd. Lak, latex (structuur)verf en soortgelijke dichte ondergronden moeten vooraf was-, olie- en vetvrij worden gemaakt.

ARDEX A 828 READY

Wandpleister en voegvuller

Ondergrond	zonder voorstrijk	met voorstrijk
Cellenbeton	☒	
Beton	☒	
Baksteenmetselwerk	☒	
Gipsblokken	☒	
Kalkzandsteen	☒	
Gipspleister	☒	
Gips- en gipsvezelplaten	☒	
Cementvezelplaten	☒	
OSB-plaat DIN EN 300		ARDEX P 82
Spaanplaat P4 - P7		ARDEX P 52 ARDEX P 82
Tegelwerk	☒	
Natuursteen	☒	
Acrylverf en alkydharsverf	☒	
Watervaste, schrob- en was bestendige matte dispersieverf	☒	
Latexverf	☒	
Minerale sierpleisters	☒	
MG 2 kalkcementmortel	☒	
MG 3 cementmortel	☒	
MG 4 gipsmortel	☒	
Kunstharpleisters	☒	

Gladde, dichte ondergronden voorpleisteren met circa 0,5 mm ARDEX A 828 READY. Na droging van deze voorbereidende pleisterlaag kan na ongeveer 2 uren de definitieve pleisterlaag in de gewenste laagdikte aangebracht worden. Bij zwak zuigende ondergronden is het mogelijk dat er fijne luchtbellen in het materiaal ontstaan. Na een korte droogtijd kunnen deze verwijderd worden door nogmaals te pleisteren. Voorstrijken met ARDEX P 52 is ook mogelijk.

Verwerking

ARDEX A 828 READY is zonder mengen direct klaar voor gebruik en is zowel geschikt voor handmatige verwerking als voor verwerking met geschikte airless-apparaten.

Handmatig aanbrengen met een spaan

Hiervoor het materiaal met een rvs vlakspaan aanbrengen en daarna uitvlakken.

Aanbrengen met een roller

Voor het aanbrengen met een roller de egalisiemortel goed mengen of verdunnen met maximaal 200 ml water. Daarna de egalisiemortel gelijkmatig aanbrengen met een nylon

roller met een vachtdikte van 21 mm of met een pleisterroller met nylon vezels.

Machinale verwerking

Gebruik voor airless verwerking, airless apparatuur met voldoende capaciteit. Geschikt zijn bijvoorbeeld: Graco Mark VII en Mark X met spuitmond HDA 529-535. Het materiaal gelijkmatig opspuiten en afhankelijk van de laagdikte direct of na enige tijd glad strijken.

Voor werkzaamheden zoals behangen, verven enzovoort moet de pleisterlaag goed droog zijn. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dienen de instructies van de fabrikant inzake voorbereiding van de ondergrond, het opbrengen van het product en de uitvoeringsomstandigheden in acht genomen te worden.

ARDEX A 828 READY kan uitstekend worden gecombineerd met bewezen poedervormige en dispersieproducten zoals ARDEX A 828, ARDEX A 826 en ARDEX W 820.

ARDEX A 828 READY niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen van beneden +5 °C en boven +30 °C verwerken.

Bij twijfel proefwerkzaamheden uitvoeren.

Praktijktip

Een glasvezel-pleistervlies kan gebruikt worden voor het maken van vlakke oppervlakken, met name op ruwe en structuurwanden en dient als hulp bij het pleisteren. Om bij handmatige verwerking een gelijkmatige laagdikte te verkrijgen met een roestvrijstalen pleisterspaan voldoende materiaal opbrengen en met een getande R1 lijmkam gelijkmatig afkammen. Een geschikt glasvezel-pleistervlies (bijvoorbeeld Kobau microlith pleistervlies) moet aansluitend in verse toestand plooi- en luchtbelvrij met een overlapping volgens de richtlijnen van de fabrikant worden aangebracht. De overlappende randen dubbel doorsnijden en losgesneden randen verwijderen. Naden aandrukken zodat het vlies naadloos aansluit.

Om het ARDEX A 828 READY-oppervlak te schuren, raden we schuurpapier met korrel 240-320 van het merk MIRKA en FESTOOL aan.

Belangrijk

Neem de aanwijzingen in onze veiligheidsinformatiebladen in acht.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik circa	Materiaalverbruik 1,2 kg per m ² en mm	
Afwerkingskwaliteit	Verbruik 0,2 kg/m ² 0,1 kg/m ² 0,2 kg/m ² 1,2 kg/m ²	Afwerkingskwaliteit 1 2 voortbouwend op 1 3 voortbouwend op 2 4, het gehele oppervlak afwerken per mm
Gewicht gebruiksklaar circa	1,20 kg/l	

ARDEX A 828 READY

Wandpleister en voegvuller

droging	Tijd	Laagdikte
	8 uur	1,5 mm
	24 uur	3 mm
	48 uur	5 mm
Productclassificatie	Aan de lucht drogende voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas EN 13963:4A	
Productgegevens		
pH-waarde circa	9,5	
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS	
Verpakking	Emmer met 18 kg nettogewicht	
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren