

# Ardabond Maxi

COLLE EN PÂTE HAUTE QUALITÉ

## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Bonne tenue
- Pour des locaux humides
- D2TE

## PRODUIT

Ardabond Maxi est une colle en dispersion prête à l'emploi. Ce produit a une bonne force d'adhérence initiale et une bonne tenue, donc convient pour des carreaux grands formats. Grâce à la mise en oeuvre facile, l'utilisateur ne doit pas utiliser beaucoup de force, donc moins de performance physique.

## APPLICATION

Ardabond Maxi convient pour le collage de carreaux céramiques petits et grands formats

## CARACTÉRISTIQUES

- Long temps ouvert de 20 min
- Élastique

## MISE EN OEUVRE

**Support:** Les supports doivent être secs en permanence, propres, exempts de poussières et de graisse. De plus, le support doit être solide et résistant à la déformation et à la traction. Reboucher au préalable les irrégularités > 3 mm. Les supports à base de plâtre et fortement absorbants ne peuvent contenir au maximum 2% d'humidité. Sinon appliquer le primaire Ardagrip Classic au préalable sur ces supports. Les anciens murs carrelés conviennent aussi comme support. Nettoyer les anciens carreaux et appliquer Ardagrip Xpress.

**Application:** Ne pas utiliser Ardabond Maxi à des températures inférieures à +5°C. Appliquer la colle avec une spatule dentelée. Poser les carreaux dans la colle fraîche endéans les 20 minutes. Choisir la dentelure de la spatule afin d'obtenir un transfert de la colle sur le dos des carreaux de minimum 65%.

En cas d'encollage sur des murs poreux, il est possible de jointoyer après minimum 24 heures. Sur des supports non poreux, le temps de séchage requis peut être plus élevé.

**Nettoyage des outils:** Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon humide et nettoyer les outils à l'aide d'eau.



## STOCKAGE

Frais (15°C) et sec dans l'emballage d'origine fermé. Utilisation limitée de l'emballage entamé. 12 mois.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com).

| Code     | code EAN      | Conditionnement | Palette |
|----------|---------------|-----------------|---------|
| 30605019 | 8713572031700 | seau 4 kg       | 110     |
| 30605020 | 8713572030345 | seau 17 kg      | 33      |

| Caractéristiques Techniques   |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Base                          | dispersion synthétique                            |
| Température de mise en oeuvre | support et température ambiante: + 5 °C à + 30 °C |
| Consommation                  | 1,2 – 2,0 kg/m² selon la dentelure                |
| Temps ouvert                  | ± 20 min. selon la température                    |
| Jointoiment                   | après ± 24 h, supports non poreux après ± 48 h    |
| DIN EN 12004                  | D2TE                                              |
| Couleur                       | blanc                                             |

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)