



Technische data

Beton tape TT-88

Land van herkomst	United Kingdom
Statistiek code	39191012

Drager						
Type		Soft PVC				
Belijming						
Type		Rubber solvent				
Samenstelling						
Dikte (totaal)		160	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-5	°C	t/m	75	°C
Applicatie		5	°C			
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal (SS)	7,5	N/25mm			
Treksterkte	Lengte	55	N/25mm			
Rek bij breuk	Lengte	125	%			
Waterproof		Zeer goed, mits verwerkt op een schone, droge, ontevete ondergrond				
Tolerantie		5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld				
Normering		BS 3887; 1991				
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006 geen registratie vereist				

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00005 NL
Versie	001
Revisie datum	01-09-2015