

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 05-02-2025
TSFK 22/1525920
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® EPDM spraybond

Opgesteld door: MH	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Het product:

De Kelfort® EPDM Spraybond is een verspuitbare transparante contactlijm op basis van SBR – Hars. Kelfort EPDM Spraybond is vrij van Dichloormethaan (DCM) en methyleenchloride. Alsmede toluueenvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieu.

De toepassing:

De Kelfort® EPDM Spraybond is geschikt voor verlijming van Kelfort EPDM op vele ondergronden, zoals hout, beton, metalen als aluminium, staal, zinkplaat. Daarnaast op vele isolatiematerialen, zoals EPS, XPS, PU en PIT (zowel met als zonder aluminium charing). De Kelfort® EPDM Spraybond kan in de meeste gevallen eenzijdig worden aangebracht, waarbij het volstaat om uitsluitend de ondergrond met deze contactlijm in te spuiten om vervolgens het Kelfort EPDM aan te brengen. Voor daken hoger dan 4 meter en/of projecten groter dan 40 m² dient de lijm tweezijdig te worden toegepast. De Kelfort® EPDM Spraybond heeft een open verwerkingstijd* van max. 4 uur. Dankzij de restkleverigheid van 24-48 uur is het uitvoeren van correcties gedurende deze periode zelfs nog mogelijk. De afdamptijd** is ca. 2 minuten. Beide waarden zijn bepaald bij 20°C/65% R.V. en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. Bij afwijkende relatieve luchtvochtigheid, materiaal- en omgevingstemperatuur zijn andere open tijden en afdamptijden van toepassing.

* De tijd dat de lijm nog hecht na aanbrengen

** De tijd dat je moet wachten voordat je kunt beginnen met verwerking

Eigenschappen:

- Goede verspuitbaarheid
- Enkelzijdige toepassing van ondergrond meestal mogelijk, bespaart arbeidstijd
- Zeer korte afdamptijd van ca. 2 minuten
- Corrigeerbaar gedurende de open tijd
- Hoge eindsterkte
- Lange open tijd (max. 4 uur – restkleverigheid 24-48 uur)
- hecht op vele materialen
- Snelle krachtopbouw
- Temperatuur bestendigheid van -20°C tot +70°C

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 05-02-2025
TSFK 22/1525920
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® EPDM spraybond

Leveringsvorm:

<u>Kleur:</u>	Transparant
<u>EAN-code:</u>	1525920 => 8714678237904 (stuks).
<u>Inhoud verpakking:</u>	1 stuks.
<u>Gegevens op etiket:</u>	Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.
<u>Inhoud doos:</u>	12 stuks.
<u>Houdbaarheid:</u>	18 maanden na productiedatum.

Opslag:

Aerosol onder druk, niet bewaren bij temperaturen hoger dan +50° C of in direct zonlicht. Zet het drukvat niet op een koude betonnen vloer. Lage temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare scheiding van de lijm en druk. Onder de juiste omstandigheden bewaard, in originele, ongeopende verpakking, heeft het product een houdbaarheid van 18 maanden na productiedatum.

Gebruiksaanwijzing

Kelfort® EPDM Spraybond goed schudden voor gebruik. De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, vocht- en vet en olievrij zijn. De lijm in een droge omgeving verwerken bij een minimale temperatuur van +10°C. Zorg ervoor dat de lijm al de te verlijmen Kelfort RPDM dakbedekking voldoende geacclimatiseerd worden. Lijm het gewenste oppervlak voldoende en steeds volledig in. Een overlap van 50% tot 75% van de lijmlagen is hierbij noodzakelijk. Verbruik/opbrengst bij eenzijdig applicatie is ca. 6-8m² per spuitbus van 750ml. Verbruik/opbrengst bij tweezijdige applicatie is ca. 4 m² per spuitbus van 750ml. Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid en type ondergrond. Niet roken tijdens gebruik. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad. Deze richtlijnen dient voor in dienst name en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 05-02-2025
TSFK 22/1525920
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® EPDM spraybond

Beperkingen

Kelfort EPDM Spraybond droogt onder normale omstandigheden in twee tot vijf minuten, maar dit zal variëren onder verschillende temperaturen en vochtigheid. Afwijkende omstandigheden zullen andere waarden tot gevolg hebben. Bij afwijkende relatieve luchtvochtigheid, materiaal- en omgevingstemperatuur zijn andere open tijden en afdamptijden van toepassing

Disclaimer

Alle informatie in het gegevensblad is gebaseerd op praktische ervaring en wordt te goeder trouw gepubliceerd. Omdat we echter geen controle hebben over de manier of omstandigheden waarin onze producten worden gebruikt, of over het ondernomen werk of het door de koper vervaardigde eindproduct, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor resultaten. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van producten voor zijn doeleinden ligt bij de koper. Alle voorwaarden, verklaringen, verklaringen, garanties of garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot goederen die door ons zijn vervaardigd, verkocht of geleverd, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige claim voor schade of gevolgschade veroorzaakt aan eigendommen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten of goederen.

Zie ook:

Zie QR-code.