

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-12-2025
TSFK 23/1516448
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® lijmspray

Opgesteld door: S.K.

Bekrachtigd door: G.L.

Het product: Kelfort® lijmspray is een sneldrogende lijm in spuitbus en daardoor schoon en eenvoudig in het gebruik. Het product heeft veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

De toepassing: Bedoeld voor alle kleine plak- en kleefproblemen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, hobby en huishouding. Geschikt voor verlijming van papier, karton, hout, textiel, gasbeton en diverse soorten kunststoffen. Door de instelbare spuitkop is het mogelijk om zuinig en precies te werken.

Leveringsvorm:

Kleur: Kleurloos, transparant.

EAN-codes: 1516448 => 8714678228209 (spuitbus).

1516448 => 8714678228223 (doos à 12 spuitbussen).

Verpakking: Spuitbus van 500 ml.

Inhoud doos: 12 spuitbussen.

Afmetingen doos: (l x b x h): 27,5 cm x 21,0 cm x 20,1 cm.

Afmetingen volle pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet: 84 dozen.

Productiegegevens: De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op de flacon.

Houdbaarheid: Houdbaar tot maximaal 5 jaar na productiedatum mits in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. Zie onderzijde bus voor productie en exp. datum.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-12-2025
TSFK 23/1516448
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® lijmspray

Technische gegevens:

<u>Basis:</u>	Styreen-butadiëen rubber, harsen en koolwaterstoffen
<u>Aanbrengtemperatuur:</u>	+5 tot +30 °C.
<u>Droogtijd:</u>	180 s bij 23 °C en 55% r.v.
<u>Eindhechting:</u>	24 h.
<u>Temperatuursbestendigheid na uitharden:</u>	+50 °C en kortstondig tot +70 °C.
<u>Vorstbestendig tot -15 °C tijdens transport:</u>	Ja.

Mechanische waarden:

<u>Staal op staal:</u>	Niet bekend.
<u>Rubber op rubber:</u>	Niet bekend.
<u>Plastic op plastic:</u>	Niet bekend.

Voorbehandeling en afwerking:

Voor gebruik: De spuitbus ca. 2 minuten goed schudden. De te lijmen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen voor verwerking.

Niet-poreuze oppervlakken: Beide zijden op een afstand van 25-30 cm bespuiten met de lijmspray, dan 10-15 minuten (bij een temperatuur van 20 °C) wachten tot de lijm niet meer kleeft en vervolgens de beide oppervlakken zeer stevig op elkaar drukken.

Poreuze oppervlakken: Eén zijde op een afstand van 25-30 cm iets dikker bespuiten met de lijmspray en direct de beide oppervlakken stevig samendrukken. De verlijming gedurende 24 uur niet belasten. Na 24 uur heeft volledige uitharding plaatsgevonden.

Na gebruik: De spuitbus omdraaien en het ventiel (ca. 5 seconden) leegspuiten.