



Toepassing

- Voor het kleuren van diverse houtsoorten in diverse houtkleuren
- Binnen
- Vloeren, trappen, kozijnen, meubels, enz..
- Afwerken met watergedragen Vista, kleurloze één- en twee componenten systemen (tevens met oplosmiddelhoudende producten)

Eigenschappen

- Watergedragen
- Spat niet
- Streep- en aanzetvrij
- UV beschermend door transparante ijzeroxyde
- Ademend/ Waterdampdoorlaatbaar
- Geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71-3
- Diep indringend vermogen
- Behoud van de tekening van het hout
- Veel kleuren mogelijk
- Kleuren zijn onderling mengbaar

Product

Bindmiddelbasis: Alkydharsemulsie

Kleuren: Wit (9561)
Ebbenhout (9551)
Palissander (8923)
Noten (8924)
Teak (8919)
Mahonie (8922)
Oud Grenen (8927)
Grenen (8921)
Eik (8925)
Licht Eik (8930)
Essen (8931)
Overige kleuren op aanvraag

Verpakking: 750 ml

Verbruik: Ca. 9 m²/ltr, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Verdunning: Gebruiksklaar

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Kwasten, rollen, spuiten

Lage druk HVLP:

Nozzle: 1,8 mm

Druk: 2-3 bar

Verdunning: 5-10%

Druk: 0,55 bar

Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat.

Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met schoon water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij bijv. Clean water Global inzamelpunten, niet in de gootsteen.

Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/ nationale regelgeving.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. 80% RV.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 1 uur

Duimvast: Na ca. 4 uur

Overschilderbaar: Na ca. 6 uur

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid leiden tot langere droogtijden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij van lak, vernis en waxproducten zijn.

Maximale vochtigheid van de ondergrond:

Loofhout 12%

Naaldhout 15%

Scherpe kanten afronden met een diameter van 2 mm.

Vergrijsde en verouderde houtdelen terug schuren tot de dragende ondergrond.

Levensduur is bij indirect UV-licht, bij middenkleuren het langst door de krachtige UV bescherming en minste opwarming door beschijnen van zonlicht, zoals bij donkere kleuren het geval is.

Vette tropische houtsoorten eerst goed ontvetten, middels Vista Viamond 704, 1 op 20 verdund met schoon water.

Goed naspoelen met schoon water en laten drogen.

Bijzondere aanwijzing

Meerdere lagen Vista Aqua Kleurbeits verdiepen en intensiveren de kleur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

16-12-2024.