

1 Beschrijving

Façade is een gebruiksklare, grijze plamuurpasta voor binnen en buiten die zowel manueel als met airlessapparatuur en hogedrukschroefspuitmachines kan worden aangebracht.

Façade is gemaakt op basis van lichte vulstoffen en is zeer waterbestendig met een hoog vulvermogen, en daardoor ook uitstekend geschikt voor toepassingen in vochtige ruimtes.

2 Toepassingsgebieden

Façade is geschikt voor de volgende ondergronden:

- Ruw beton (platen, breedplaten, stampbeton, betonblokken)
- Terracottategels, monomurbakstenen, gipsblokken, gyproc, pleister
- Cellenbetonblokken na reparatie van beschadigingen
- Oude hechtende verflagen die nog in goede staat zijn
- Steengoed en gesinterd glas
- Plamuurtype OC3
- Voor andere soorten kalkplamuur eerst een hechtingstest van 1m² uitvoeren. Na 24 u een afpeltest doen.

3 Eigenschappen

- Klaar voor gebruik
- Uitstekend vullend vermogen
- Goed bestand tegen water

4 Gebruik

- Binnenplamuur, muren en plafonds, op alle courante ondergronden
- Renovatie van ondergronden teneinde een glad oppervlak te bekomen op glasvezel of druppeltjes
- Glad uitzicht na gladden en schuren

5 Gebruiksaanwijzing

5.1 Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden, de voorbereidende werkzaamheden en de verwerkingsomstandigheden moeten conform de geldende normen uitgevoerd worden.

Aanbrengen op een droge, stabiele en stof- en vetvrije ondergrond. Instabiele of zanderige ondergrond dient vooraf te worden gefixeerd.

5.2 Verwerkingstips

- Schuren met korrel 100 tot 150
- 160 – 220 bar, tip opening 31 t.e.m. 35 afhankelijk van ondergrond en apparatuur (volg instructies van de fabrikant)
- Eerst dikke laag (3mm) aanbrengen, na drogen dunnere laag aanbrengen voor het beste eindresultaat



5.3 Aanbeveling

- Zorg voor voldoende verluchting om overtollig vocht te verwijderen en het droogproces te versnellen
- Voor gebruik buiten moet Façade geschilderd worden

6 Overschilderbaarheid

Schuren en overschilderen na volledige uitdroging.

7 Reiniging

Gereedschap schoonmaken met water.

8 Opslag & houdbaarheid

Houdbaarheid: 9 maanden in ongeopende originele verpakking bij temperaturen tussen +5°C en +30°C, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

9 Beperkingen

Geen informatie beschikbaar.

10 Kleur

Grijs.

11 Certificaten

- Voldoet aan de normen NF EN 16566 en NF EN 15824.
- Brandklasse: A2-s1, d0 volgens Europese norm EN 13501-1
- Classificatie: familie III klasse 2 volgens norm AFNOR NF T 30-005, overeenkomstig de norm AFNOR NF T 30-608

12 Milieu informatie

Bevat een kiemdodend product.

Bevat 1,2 – BENZISOTHAZOL – 3(2H)-ONE, C(M)IT/MIT (3:1).

Kan een allergische reactie veroorzaken.

- VOS-gehalte: < 1 g/l.
- Emissieklasse binnenlucht



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13 Veiligheid

De veiligheidsfiche dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op aanvraag en via de Copagro website.

14 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

15 Technische eigenschappen

Normverbruik	1 à 4,5 l/m ²
Dichtheid	1,34 +/- 0,10 kg/l
Drogestofgehalte	• Drogestofgehalte in gewicht: 69 % • Drogestofgehalte in volume: 58 %
Verwerkingsomstandigheden	• +5°C tot +35°C • Maximale luchtvochtigheid 70% RV
pH	8 +/- 1
Droogtijd	48 u afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de temperatuur, de verluchting, de vochtigheid en het type ondergrond. Definitieve grijze kleur na volledige droging.
Aanbevolen dikte	Minimum: 0,3 mm – Maximum: 5 mm

