

AGUAPLAST®

Plamuur voor extra fijne en gladde afwerking in poedervorm.

Toepassing

- Zuigende ondergrond binnen als pleisterwerk, gipskartonplaten, acrylverven, cement, beton, enz.
- Eindproduct voor werken die een zeer hoge kwalitatieve afwerking eisen
- Ideaal voor grote bouwplaatsen

Eigenschappen

- Zeer fijn wit poeder voor het verkrijgen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om te overschilderen
- Deze pasta kan gedurende 24 uur gebruikt worden
- Uitstekende hardheid, hechting en cohesie
- Beperkte absorptie in de laag Super Fine waardoor een laag verbruik van de eventuele verflaag
- Gemakkelijke voorbereiding, makkelijk te verwerken en te schuren

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit, kan met Vista Universele mengkleur aangekleurd worden
<i>Vorm:</i>	Poeder
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	Zak 20 kg
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden
<i>Verbruik:</i>	1,1 kg poeder x m ² x mm dikte
<i>Max. dikte per laag:</i>	2 mm
<i>Mengverhouding:</i>	1 kg poeder – 0,5 ltr water
<i>Verwerkingstijd:</i>	24 uur



<i>Classificatie:</i>	EN 16566: Familie III Klasse 2: Binnenvulmiddel van verf in waterachtige toestand
<i>Bindmiddel:</i>	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
<i>Dichtheid:</i>	0,70 g/cm ³
<i>Korrel dikte:</i>	100 Micron (zeer fijn)
<i>Geur:</i>	Lavendel
<i>Aanhechting:</i>	Conform AFNOR 30 608

Applicatie

Voeg water in kleine hoeveelheden toe tot een homogene pasta, zonder klonten, is verkregen.
Na het aan maken van het materiaal direct gebruiken.
Daarna kan het ca. 24 uur verwerkt worden.
RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel gebruiken.
Gereedschap direct reinigen met water.
Als het product begint te verharderen deze niet opnieuw oproeren.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 30 minuten per 0,2 mm
24 uur per 2 mm

Overschilderbaar: Na volledige droging
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.
Zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund of bevochtigen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op vochtige oppervlakken aanbrengen.
Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70501-005	Zak 20 kg	1	50 zakken

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
24-11-2023.