

BAGAR®

Gebruiksklare spuitpleister.

Toepassing

- Joint Filler (AK vulling) en Finish voor muren en plafonds in binnen bereik
- Tape en gaas behandeling bij voegen in kartonhoudende pleisterplaten
- Ideaal als voorbereiding voor een afwerking met behang, lichtgewicht wandbekleding of muurverf

Eigenschappen

- Zeer gemakkelijk verspuitbaar met airless
- Speciale airless formule
- Makkelijk te schuren
- Wit
- Fijne afwerking
- Eventueel met een soepele spatel glad maken
- Kant en klaar product

Product

Bindmiddelbasis: Acrylharsemulsies, cellulosederivaten, diverse minerale vulstoffen en toeslagstoffen

Kleuren: Wit

Verpakking: 25 kg emmer

Verbruik: Joint Filler ca. 1 m¹/ca. 0,35 kg
Finish ca. 1 m²/ca. 0,8 kg
afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en gewenste afwerking

Dichtheid: Ca. 1,7 g/cm³

pH waarde: Ca. 8

VOS: 25 gram per liter

Classificatie: NFT 36-005-Familie III, klasse 2

Norm: NF EN 16566
NF EN 13963 – klasse 3A

Max. laagdikte: 3 mm

Brandklasse: A2-s1, d0



Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht (max. 30 °C)
12 maanden in ongeopende originele verpakking beschermd

Applicatie

Ready mixed.

Mengen voor gebruik.

Maximaal 3% verdunnen indien nodig (water).

Airless spuitmachine (debiet minimaal 5 l/min). Spuittip Joint Filling 0,033; hoek van 30 ° - 40 °

Spuittip Finishing van 0,027" tot 0,031" en een hoek van 50 ° en 60 °. Volg de instructies in de gebruikshandleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste gebruik (druk, spuittips, enz).

Geen zeef of filter nodig.

Bazouka (handmatig of mechanische applicatie).

Brede en soepele spatel.

- 1- Breng de Airliss J royaal aan in de uitsparing tussen de afgeschuinde randen van de beplating
- 2- Plaats onder- of gelabelde kant van de Joint tape (voegband) op de aangebrachte Airliss J
- 3- Druk de Joint tape op zijn plaats en verwijder de overtollige Airliss J
- 4- Met een spatel de Airliss J gladstrijken
- 5- Het geheel laten drogen
- 6- Afwerken met Airliss J met een spatel of plamuurmes tot 5 cm naast de randen van de AK naad aan beide zijden
- 7- Bij zelfklevend gaas kan eerst het gaas aangebracht worden alvorens de Airliss J wordt aangebracht

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met schoon water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en boven 35 °C
omgeving- en objecttemperatuur, RV max. 70%.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar na volledige droging.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn, volgens de vereisten van het dtu (59.1 en 59.4).

Bijzondere aanwijzing

Tijdens applicatie en droging goed ventileren i.v.m. de droging en doorharding.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 27-6-2023.