



Scheuroverbruggende minerale grond- en tussenlaag.

Toepassing

- Pleisterwerk uit mortelgroepen; Plc, PII en PIII
- Oude of nieuwe kunsthars-, siliconen- en silicaatpleisters
- Schoonmetselwerk van kalkzandsteen en baksteen
- Oude gepleisterde, thermisch geïsoleerde gevelsystemen
- Oude cement-, silicaat-, dispersie- en siliconenverf
- Als scheuroverbruggende laag onder Südwest SolSilikat en Südwest Lotusan
- Buitengevels

Eigenschappen

- Goede vezelachtige wapening, ook op grote oppervlakken
- Optimaal scheuroverbruggend
- Werkt egaliserend
- Vult onregelmatigheden op zoals krimp- en haarscheuren
- Goede doorlaatbaarheid van waterdamp en kooldioxide
- Goede hechting door verkiezelings met de minerale ondergrond
- Oplosmiddelvrij en milde geur
- Hecht ook op niet minerale ondergronden als dispersieverven
- Kwarts uiterlijk door vezelversterking
- Ondanks de hoge laagdikte geen invloed op het ademen van de gevel

Product

Bindmiddelbasis: Speciaal-kaliwaterglas, kunstharsdispersie, hydrofoberende bestanddelen

Kleuren: Wit

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: 1-2m² per ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,48 g/cm³



Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met blokkwast of lamsvachtroller.
Poolhoogte afhankelijk van de gewenste grofte.
Niet airless verspuitbaar.

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaar: Na ca. 12 uur
Bij lagere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.

Fysische en chemische eigenschappen

Waterdampdiffusieweerstand: S_d < 0,01 (m)

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Nieuw pleisterwerk uit mortelgroepen; Plc, PII en PIII zo ook dun mineraal pleisterwerk
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten, pleisterlagen uit mortelgroep Plc minstens 4 weken (vuistregel → 1 dag droogtijd voor 1 mm pleisterwerk). Gerepareerde delen moeten goed gedroogd en uitgehard zijn.
Scheurtjes voorzichtig openkrassen.
Zuigende, oude pleisterlagen voorbehandelen met Südwest Fixativ (1:1 verdund met water).
Hierna 1 - 2 lagen Südwest Rissgrund faseramiert aanbrengen.
Afhankelijk van de diepte van de scheurtjes.
Altijd met twee lagen van de gewenste eindlaag afwerken.

Dragende dispersie silicaat en silicaatverf- zo ook pleisterwerk
Scheurtjes voorzichtig openkrassen en met hoge druk reinigen (stoomcleanen).
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Südwest Fixativ (1:1 met water verdund).
Hierna 1 – 2 lagen Südwest Rissgrund faseramiert aanbrengen.
Afhankelijk van de diepte van de scheurtjes.
Altijd met twee lagen van de gewenste eindlaag afwerken.

Normaal zuigende ondergronden
1 – 2 lagen Südwest Rissgrund faseramiert aanbrengen.
Afhankelijk van de diepte van de scheurtjes.
Altijd met twee lagen van de gewenste eindlaag afwerken.

Niet draagkrachtige ondergronden
Door afslijpen, -schrappen, -borstelen of frezen voorbereiden.
Nareinigen door stoomcleaning, goed laten drogen.
Sterk zuigende ondergrond voorbehandelen met Südwest Fixativ (1:1 verdund met water).
1 – 2 lagen Südwest Rissgrund faseramiert aanbrengen.
Afhankelijk van de diepte van de scheurtjes.
Altijd met twee lagen van de gewenste eindlaag afwerken.

Bijzondere aanwijzing

Om de kwaliteit en gelijkmatigheid van de verflaag te waarborgen, niet bij direct zonlicht, sterke wind, nevel, bij te verwachten regen of temperatuur beneden +10 °C verwerken.
Niet met water, maar met Südwest Fixativ verdunnen en direct omroeren.
Om aanzetten te voorkomen aaneengesloten vlakken vol en vlot nat-in-nat zonder pauze opbrengen.
Niet geschikt voor horizontale vlakken belast met water en voor lakken, metalen, kunststoffen, hout en ondergronden met zoutuitbloedingen.
Om het gevaar van tussenlaag verontreiniging te vermijden de Südwest RissGrund faseramiert niet laten overstaan, maar direct na aangegeven droogtijd overschilderen.
Glas, keramiek, gekleurd metaal, geanodiseerd aluminium en andere alkaligevoelige ondergronden

beschermen tegen spetters, daar er niet verwijderbare vlekvorming kan ontstaan.
Spetters direct verwijderen met water.
Niet gebruiken als grondlaag voor elastische gevelverfsystemen.
Na het aanbrengen van de laatste laag moet deze minstens 3 dagen tegen slagregen beschermd worden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
5-9-2022.