

ARTICLE : PP 0101 - PP 0103
PRODUIT : Primaire PRO-Paint

Description

Primaire de haute qualité, universel, à séchage rapide à haut pouvoir garnissant, créé sur la base d'une combinaison de résine unique. Est parfait pour bien préparer le métal, le bois, le plastique et de nombreux autres supports avant de les pulvériser à la peinture. Excellente adhérence (que ce soit sur une surface lisse ou poreuse), garnissant et facile à poncer.

Applications

Support pour l'Primaire
Pour acier nu et surfaces légèrement rouillées
Également adapté au plastique et au bois

Références du produit

Excellent pouvoir couvrant	Excellente adhérence
Excellent pouvoir garnissant	Résistant à la corrosion
Séchage rapide	

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Résine acrylique
Couleur	:	Blanc, rouge brun et gris
Contenu COV	:	Approximativement 84 m/m %
Contenus solides	:	Approximativement 16 m/m %
Résistance à la chaleur	:	Jusqu'à 110°C
Utilisation	:	1 à 2 m ² par couche, selon l'objet et la méthode utilisée
Temps de séchage	:	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65% Sèche hors poussière après 10 à 15 minutes Sèche au toucher après 15 à 25 minutes Recouvrable après 12 heures (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever le vieux vernis, la rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Appliquer plusieurs couches fines. Appliquer la/les couche(s) suivante(s) dans les 20 minutes. Agiter la bombe aérosol une nouvelle fois avant d'appliquer la couche suivante. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).