



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Silicone-COLOURS

Neutrale siliconenkit leverbaar in vele kleuren



Product Omschrijving

Zwaluw Silicone-COLOURS is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair-, glas-, bouw- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Voordelen

- Breed assortiment standaard kleuren
- Andere kleuren op bestelling
- Neutrale uitharding, vrijwel geurloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Zeer goed bestand tegen UV, water en weersinvloeden

Applicaties

Zwaluw Silicone-COLOURS is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen(1), keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen. Opmerking (1) Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingsskiten niet door de leverancier van de beglazingsskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingsskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in. Opmerking (2) Voor natuursteen raadt Den Braven Zwaluw Silicone-NM aan.

Gebruiksaanwijzing

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10mm 1:1 is, met een minimum van 5mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6mm. Voor meer informatie zie het Technisch Bulletin Voegafmetingen in de Knowledge Base op onze website www.denbraven.com.

Aanvullende informatie

100 % Modulus	N/mm2	0,25 MPa
Applicatie temperatuur		+ 5 °C to + 40 °C
Basis		Neutral alcoxy
Bewegingsopname		25%
Dichtheid		1,02 g/ml
Extrusie waarde	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Huidvorming	@ + 23 °C/50% RH	8 - 9 minutes
Rek bij breuk		500%
Shore A Hardheid	DIN 53505	15 Shore A
Temperatuur bestendigheid		- 40 °C to + 120 °C
Treksterkte	N/mm2	1,00 MPa
Uithardingstijd	@23 °C/50% RH	2mm/24 hours
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to - 15 °C
Weerstand tegen vloeit	ISO 7390	< 2mm

Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden



Zwaluw Silicone-COLOURS

Neutrale siliconenkit leverbaar in vele kleuren

- Verkleuring kan optreden op donkere plaatsen en door contact met chemicaliën

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone 7060 hecht zonder primer perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Zwaluw Primer B1. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met Zwaluw Finisher.

Paintability

Zwaluw Silicone-COLOURS is niet overschilderbaar. Aanbevolen wordt de randen van de voeg te bedekken met afplakband om te voorkomen dat oppervlakken die nog moeten worden geverfd worden verontreinigd met siliconen.

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

Kleur(en)

- RAL 5010 (Gentiaanblauw)
- RAL 7016 (Antracietgrijs)
- RAL 7011 (Ijzergrijs)
- RAL 7042 (Verkeesgrijs A)
- RAL 9006 (Blank Aluminiumkleurig)
- RAL 7039 (Kwartsgrijs)
- RAL 7047 (Telegrijs 4)
- RAL 8007 (Reebruin)
- RAL 6005 (Mosgroen)
- RAL 6009 (Dennegroen)
- RAL 9010 (Zuiverwit)
- RAL 7006 (Beigegrijs)
- RAL 1002 (Zandgeel)
- RAL 3020 (Verkeersrood)

- RAL 9001 (Crèmewit)
- RAL 1015 (Licht ivorkleurig)
- RAL 7021 (Zwartgrijs)
- RAL 8014 (Sepiabruin)
- RAL 7015 (Leigrijs)
- RAL 9007 (Grijs aluminiumkleurig)
- RAL 5011 (Staalblauw)
- RAL 7032 (Kiezelgrijs)
- RAL 8017 (Chocolate Brown)
- RAL 7012 (Bazaltgrijs)
- RAL 9003 (Signaalwit)
- Transparant Grijs
- RAL 8003 (Leembruin)

Verpakking

- Worst
- Koker

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificaten

	Emicode EC1 Plus
	ISEGA





Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
Knowledge

Zwaluw Silicone-COLOURS

Neutrale siliconenkit leverbaar in vele kleuren

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-3: S XS1 EN 15651-2: G-CC 25LM
---	---

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding (en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Den Braven Benelux
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
+31 (0) 162491000 info@denbraven.nl

08-01-2018 11:27:18 UTC