



Vernis incolore, mono-composant, en phase aqueuse, spécial pour meubles.

Champs d'application

- Meubles et plateaux de tables
- Pour une finition extra-mate des parois

Propriétés:

- Résistant aux graisses cutanées
- Mono-composant
- Séchage rapide
- Bonne fluidité
- Non jaunissant
- Résistant à l'usure
- Diluable à l'eau
- Bonne résistance à l'eau, à l'alcool et aux produits de nettoyage domestiques
- Non résistant aux plastifiants issus de certaines espèces de caoutchouc

Descriptif:

Liant à base de : Acrylique / polyuréthane

Teinte(s) : Incolore

Conditionnement : 1 litre et 5 litres

Rendement : Env. 10 m²/ litre selon le substrat et méthode d'application

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,05 g/cm³

Dilution : Eau claire

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Viscosité : Din/ISO 2431 20-25 sec DIN 4 mm

Matières sèches : DIN 53216 env. 35,7 %



Application

À la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Rouleau laqueur à poils courts nylon ou feutre.

Haute pression

Buse : 1,5 mm
Pression : 3-4 bar
Pression : 0,55 bar (HVLP ou XLVP)

Airless

Ouverture : 0,009 inch
Pression : Env. 80 bar
Renfort air : Env. 2 bar
Diluer à l'eau courante.

Nettoyage de l'outillage: sitôt après, à l'eau.

Matériel desséché : au diluant Südwest V33 ou Vista Paintsoftener.

Température

Ne pas utiliser sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

Maximum d'humidité relative de l'air : 80 %.

Séchage

(+20°C / 65 % d'humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 20 min.

Ponçable : Après env. 90 min.

2^e couche : Après env. 90 min.

Durcissement complet : Après env. 8 hres

Température et taux d'humidité de l'air influent sur les temps de séchage.

Support

Le support doit être porteur, sec, exempt de poussières et de pollutions d'huile, de graisse, de cire ou de silicone.

Pour des supports non traités, une couche de base diluée et deux couches non diluées suffisent normalement.

En cas d'application sur supports sombres, une plus grande épaisseur de couche et/ou des chevauchements peuvent générer un voile blanchâtre. Veiller à appliquer le produit mouillé sur mouillé, afin d'éviter les chevauchements à sec.

Support bois nu

Taux d'humidité maximal : 9%.

Le support bois doit être soigneusement poncé au grain P150.

Ponçage final grain P180.

Comme couche de base sur bois nu, appliquer Vista Project Vernis Meubles diluée d'eau claire à 10 %.

Appliquer ensuite deux couches non diluées de Vista Project Vernis Meubles.

Léger ponçage éventuel au grain P320 entre les couches.

Essences de bois riches en substances saignantes

Taux d'humidité maximal 9 %.

P. ex. le merbau (saignements) et le chêne (acides tanniques): isoler d'abord au moyen du fond isolant incolore Boscalit Aqua Isoleergrond incolore.

Laisser sécher, ne pas poncer cette couche.

Appliquer 2 couches de Vista Project Vernis Meubles.

Éventuel ponçage léger au grain P320 entre les couches.

Peinture murale

La peinture murale doit bien adhérer au substrat.

Si l'on repeint des peintures murales, celles-ci doivent être entièrement sèches et durcies avant application d'une couche de Vista Project Vernis Meubles.

En cas de peintures murales très denses, une deuxième couche peut s'avérer nécessaire.

Certaines peintures murales (surfaces chaulées, peintures à la chaux ou à base d'amidon) ne peuvent pas être repeintes.

Particularités

Vista Project Vernis Meubles peut altérer la tonalité du bois et de la teinture bois. Toujours prévoir une application test.

Attention ! Toujours bien remuer avant application !

N'utiliser que de l'appareillage de pulvérisation en acier inoxydable.

Peut s'appliquer à l'intérieur.

En cas de fluctuations de température, d'humidité relative, et de courants atmosphériques, des différents degrés de brillance peuvent apparaître.

Une charge mécanique abrasive et répétitive provoque de l'usure.

En cas d'application d'un autre type de laque, soigneusement nettoyer tout le matériel.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
27-11-2020.