



Systeem voor een esthetisch roest-effect of als magneetverf.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Als decoratief geroest vlak op elke ondergrond
- Als magneetverf onder bijv. Vista Aqua Schoolbordenverf

Eigenschappen

- Echt roest
- Geen imitatie
- Uniek uiterlijk
- Ferromagnetisch met elementaire magnetische deeltjes en zeer weinig remanentie door hoge zuiverheid
- Overschilderbaar met weinig invloed op de Dipolen (magnetisch veld)
- Af te werken met Jansen Aqua Isoleergrond Kleurloos (alleen in binnen situatie en door spuitapplicatie; 50 ml/m²)

Product

Bindmiddelbasis: 1: Acrylaat met ijzerdeeltjes
2: Oxidatiemiddel
3: Kationische dispersie

Kleuren: (Oranje/bruin) roestoptiek

Verpakking: 1: Basismateriaal: 1,8 kg en 8 kg
2: Activator: 1 kg
3: Bescherm laag 750 ml

Verbruik: 1: Basismateriaal: 1 kg op 2,5 m²
2: Activator: 1 kg op 10 m²
3: Bescherm laag: 1 ltr op 20 m² per laag (alle)

Glansgraad: NVT

Dichtheid: 1: Basismateriaal: 2,44 gram/cm³
2: Activator: 1,05 gram/cm³
3: Bescherm laag: 1,03 gram/cm³

Verdunning: NVT

Opslag: Koel, droog en vorstvrij opslaan en tegen zonlicht beschermen



Applicatie

1 & 2 met platte kwast en rol.
3 (Jansen Aqua Isoleergrond) alleen spuiten.

Hogedruk:

Druk: 3-4 bar
Tip: 1,3-1,5 mm
HVLP: 0,48 bar
Tip: 1,5-1,8 mm

Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder 10 °C en boven 25 °C.
Niet in de volle zon.

Droging (+20 °C en 60% RV)

1: Basismateriaal

Stofdroog: Na ca. 30 min.
Duimvast : Na ca. 3 uur
Overschilderbaar: Na ca. 6 uur

2: Activator

Overschilderbaar: Na ca. 16 uur

3: Bescherm laag

Stofdroog: Na ca. 30 min.
Duimvast: Na ca. 90 min.
Overschilderbaar: Na ca. 8 uur

Ondergrond

Alle ondergronden mits voorzien van geschikte grond- en/of hechtlaag.
Ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.

Pleisterwerk, gipsplaat (binnen)

Na droging (max. 5%) de ondergrond fixeren met Südwest Hydrogrund.

Na droging een laag Südwest Euroclassic in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging één laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet min. een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen. (Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Pleisterwerk (buiten)

Na droging (max. 5%) de ondergrond fixeren met Südwest Hydrogrund (niet zuigende kunststofpleister niet fixeren).

Na droging een laag Südwest VarioSil in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet min. een half uur nat blijven.

Dispersie muurverven (binnen)

Een laag Südwest Euroclassic in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet min. een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Dispersie muurverven (buiten)

Een laag Südwest VarioSil in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Geglazuurde tegels

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Goed naspoelen met schoon water.

Na droging een laag Vista Aqua 2K EP Primer in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging van minimaal 6 uur en maximaal 24 uur, een **laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Verzinkt en harde kunststoffen als PVC en Polyester HPL-plaat, Trespa (binnen)

Met Scotch Britevlies inschuren met Südwest Zink- en Kunststofreiniger. Naspoelen met schoon water.

Na droging een laag Vista Aqua 2K EP Primer in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging van minimaal 6 uur en maximaal 24 uur, **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen. Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Verzinkt en harde kunststoffen als PVC en Polyester, HPL-plaat, Trespa (buiten)

Met REYNST schuurspons inschuren met Südwest Zink- en Kunststofreiniger.

Naspoelen met schoon water.

Na droging een laag Vista 2K PU Primer in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur, **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Koper en aluminium (binnen)

Met REYNST schuurspons inschuren met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger.

Naspoelen met schoon water.

Na droging een laag Vista Aqua 2K EP Primer in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging van minimaal 6 uur en maximaal 24 uur, **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie).

Koper en aluminium (buiten)

Met REYNST schuurspons inschuren met Südwest Koper- en Aluminiumreiniger.

Naspoelen met schoon water.

Na droging een laag Vista 2K PU Primer in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur, **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Multiplex, MDF, vezelplaat, enz. (binnen)

Een laag Vista Boscalit Aqua Isoleergrond wit aanbrengen. Niet schuren.

Na droging van min. 6 uur een laag Südwest Euroclassic in de kleur RAL 8023 aanbrengen.

Na droging **één laag Basismateriaal (1)** ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Onbehandeld ijzer en staal (binnen)

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

Na 16 uur droging is de Edel-Roest met een **bescherm laag (3)** af te werken tegen afgeven, door Jansen Aqua Isoleergrond aan te brengen.

(Maximaal 50 ml per m² aanbrengen en alleen via spuitapplicatie. NIET rollen of kwasten. Dikkere lagen geven een verkleuring).

Onbehandeld ijzer en staal (buiten)

3-4 lagen **Activator (2)** ca. 100 gram/m² per laag, met de platte kwast, in willekeurig patroon aanbrengen.

Dit met tussenposen van 10-15 min. (de laag moet een klein beetje aandrogen).

Het te activeren oppervlak moet minimaal een half uur nat blijven.

MAGNEETVERF

Ondergronden voorbehandelen als hierboven vermeld (alleen kleur van de grondlaag is hier niet belangrijk).

Een laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Tweede laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Derde laag Basismateriaal (1) ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen.

Drogen ca. 6 uur.

Eventueel afwerken met een verf naar keuze.

Dit kan een gewone muurverf zijn of een Vista Aqua

Schoolbordenverf, een Whiteboardverf enz.

Bijzondere aanwijzing

Zodra de activator droog is, is het roestproces ook gestopt.

Hoe langer de inwerktijd hoe lichter de kleur van de roest.

Dit geldt ook voor het aantal lagen.

Hoe groter het aantal lagen des te lichter (oranje) de kleur.

Niet direct uit de verpakking werken en niets in de originele verpakking terug doen.

Dit beïnvloed de kracht van de activator.

De manier van appliceren, het aantal lagen van de activatoren en de eventuele bescherm laag, plus de dikte hiervan hebben allemaal invloed op het uiteindelijke resultaat.

De nabehandeling met de bescherm laag (Jansen Aqua Isoleergrond) is alleen van toepassing in binnen situaties en ook daar is het niet altijd, persé noodzakelijk deze aan te brengen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-1-2025.