



Patineerolie

Voorkomt witte strepen op lood en dakpannen, leien en glas.





Patineerolie



Uitleg patineerolie

Patineerolie sluit bladlood af van omringende lucht, waardoor er zich geen witachtige poederlaag vormt die uitspoelt en aangrenzende bouwdeelen kan bevuilden.

Lood is uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt aan het loodoppervlak langzaam en geleidelijk een sterk hechtende en vrijwel onoplosbare oxydelaag gevormd met een zilvergrijze natuurlijke kleur (patina).

Het lood vormt in eerste instantie een (lood)oxidatielaag. Deze oxidatielaag reageert met het koolzuur uit de lucht en vormt dan een zeer hechte loodcarbonaatlaag, welke het lood afsluit van de lucht en dus verdere oxidatie stopt. De laag heeft een zeer lage slijtage, waardoor, bij juiste verwerking, de waterdichte aansluiting het gebouw overleeft. Run-off bladlood: TNO heeft gemeten dat de gemiddelde slijtage van bladlood per jaar circa 2 gram/m² bedraagt.

Door het gebruik van patineerolie wordt de instabiele fase praktisch geheel overgeslagen: Het bladlood behoudt zijn egale, grijze kleur. Streepvorming als gevolg van uitspoeling wordt voorkomen.

Afname (0,5 en 1 liter)

Per doos à 10 stuks

Voorschriften

Schudden voor gebruik

1 liter is voldoende voor 60 m²

Gebruik handschoenen en niet roken

Droogtijd circa 1 uur


Bewaren: Niet blootstellen aan warmtebronnen, daglicht of extreme kou. Blikken goed afgesloten bewaren.

Voordelen Uzimet patineerolie

- Verkrijgbaar in 0,5 en 1 literbussen
- Voorkomt lichtgrijze vlekken en strepen op bladlood
- Voorkomt uitspoelen van loodoxide op aangrenzende dak- en gevelelementen

Verwerking patineerolie

1. Eventuele witte oxidatielaag (bestaand lood) verwijderen met een schuurspons.
2. De bus voor gebruik goed schudden. Bij langdurig gebruik ook tussentijds herhalen.
3. Bladlood meteen na plaatsing patineren (vóór regenbui).
4. Breng de patineerolie aan met een zachte doek. Normaal bevochtigen, niet doordrenken. Vervolgens uitwrijven in één richting, dus niet met ronddraaiende bewegingen.
5. Zo mogelijk ook goed aanbrengen aan de achterkant van het lood dat direct in aanraking komt met de buitenlucht.



Wel gepatineerd



Niet gepatineerd

www.uzimet.nl - info@uzimet.nl - T. NL +31 (0)70 319 22 88 - T. BE +32 (0)800 790 52