Berkleba Bevestigt!

No. d'article: 3075

Ruban de mousse automobile PE double face

- Ruban de montage pour une utilisation très large
- Conçu spécialement pour le montage des moulures et cordons de protection sur les pièces de carrosserie
- Très bonne résistance à toutes conditions atmosphériques et aux lavages en station de lavage (résistance aux UV, à l'humidité et au vieillissement)
- Convient pour les contraintes de cisaillement, de pelage et de traction moyennes à lourdes
- Conçu pour les assemblages longue durée (permanents)
- Pour usage intérieur et extérieur
- De par sa haute densité il est recommandé d'utiliser le ruban sur surfaces lisses
- Encollement sans acides (n'abîme pas le miroir) et résistant à la presque totalité des plastifiants

Spécifications techniques:

Système de collage:	Acryl Solvant (réticulé)
Pouvoir adhésif:	20N / 25mm acier inoxydable
Support:	Mousse polyéthylène
Plage de température:	-20°C / +70°C (court 90°C)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	longueur 265%, largeur 250%
Déchirable à la main:	pas facile
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	200 kg m3
Liner:	Vert LDPE (Density Polyethylene basse)

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
3075910	9 mm	10 m	0,8 mm	☐	100	Noir
3075910W	9 mm	10 m	0,8 mm	☑	100	Noir
30751210	12 mm	10 m	0,8 mm	☐	60	Noir
30751210W	12 mm	10 m	0,8 mm	☑	60	Noir
30751910	19 mm	10 m	0,8 mm	☐	42	Noir
30751910W	19 mm	10 m	0,8 mm	☑	42	Noir
30752510	25 mm	10 m	0,8 mm	☐	36	Noir

No. d'article: 3075

Ruban de mousse automobile PE double face

Spécifications d'usage:
Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.
Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:
Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.