

AGUAPLAST®

Enduit de finition extra-fin et lisse, sous forme de poudre.

Application

- Supports intérieurs poreux tels que plâtrages, plaques de carton-plâtre, peintures acryliques, ciment, béton, etc.
- Produit de finition pour travaux exigeant une très haute qualité de finition. Idéal pour grands chantiers

Propriétés

- Cette poudre blanche ultrafine offre une surface superfine et lisse, prête-à-peindre
- Cette pâte est utilisable durant 24 heures
- C'est l'excellence en matière de fermeté, d'adhérence et de cohésion
- Absorption limitée de la couche d'Aguaplast Super Fine d'où l'économie de peinture d'une éventuelle couche ultérieure
- Facilité de préparation, d'application et de ponçage

Descriptif

Teintes : Blanc, peut être teinté au moyen du Nuancier Universel Vista

Sous forme de : Poudre

Diluant : Eau

Conditionnement : Sac 20 kg

Stockage : 12 mois, sous son emballage d'origine, fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité

Rendement : 1,1 kg de poudre x m² x mm d'épaisseur

Épaisseur de couche max. : 2 mm

Dosage : 1 kg de poudre – 0,5 litre d'eau

Délai de mise en œuvre : 24 heures



Classification : EN 16566 : Famille III
Classe 2 : Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse

Classification : EN 16566 : Famille III

Liant : Polymères solubles en phase aqueuse

Densité : 0,70 g/cm³

Épaisseur de grain : 100 microns (très fin)

Odeur : Lavande

Adhérence : Conforme à AFNOR 30 608

Mise en œuvre

Ajoutez de l'eau en petites quantités jusqu'à obtention d'une masse homogène, sans grumeaux.

Après préparation du produit, procéder aussitôt à la mise en œuvre.

Ensuite, le délai de mise en œuvre peut aller jusqu'à 24 heures.

Outils (truelle, couteau ou spatule) en inox requis.

Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après.

Lorsque le produit se met à durcir, ne plus le mélanger.

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C pour <70 % d'HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative de l'air)

Temps de séchage : 30 minutes par 0,2 mm

24 heures par 2 mm

Repeignable : Après séchage complet

Tous les détails précités dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité atmosphérique relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Stabiliser d'abord les supports poreux avec Südwest Tiefengrund ou les humecter.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Traiter d'abord les parties métalliques au moyen d'un primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité	Palette
70501-005	20 kg	Sac 1 x 20 kg	50 x 20 kg

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
24-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**