

514 EUROSAFE LINO PLUS

Colle à prise rapide pour linoléum



Caractérisation de produit

Base : Résines synthétiques en dispersion.
Couleur : Beige.
Consistance : Pâteuse.

- Ininflammable
- Bonne résistance à l'humidité
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Faible consommation
- Résiste aux fauteuils à roulettes

Performance et caractéristiques

Consommation : 400 - 450 g/m².
Densité : 1,45 kg/l.
Inflammabilité : Non.

Application

Pour le collage de:

- linoléum en lés et dalles
- linoléum en décoratifs dessins et mosaïque
- corkment
- dalles semi-flexibles (Colovinyl).

Traitement

Stockage : Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils : Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1 (pour le collage de Colovinyl utiliser spatule nr. 852/A2).
Ouvrir temps : 15-20 minutes.*
Latence : Aucun.
Temps de séchage : Env. 24 heures.*
Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact.

* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

Substrat:

- 514 Eurosafe Lino Plus peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.

- Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de ragréage préalable.
- Veuillez préalablement consulter nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18° - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Mise en œuvre:

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale (Eurocol n° 850/denture B1) (pour le collage de Colovinyl utiliser spatule nr. 852/A2).
- Dans le cas de supports absorbants le revêtement de sol devrait être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche. Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente de 10 minutes.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol, d'abord dans les sens de la largeur ensuite dans le sens de la longueur.
- Ne pas faire le double encollage des bords, les poser immédiatement dans le lit de colle fraîche.
- Appuyer fermement sur les têtes de lés, les éventuels bords relevés et les bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants et/ou les circonstances moins optimales, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Chauffage par le sol:

514 Eurosafe Lino Plus peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Environnement et santee

Classe de danger : Non.

Sécurité et environnement : Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.

FS : Disponible sur demande.

Articles

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
514	Eurosafe Lino Plus	Seau de 14 kg	8 710345 514101