

# AGUAPLAST®

Ciment rapide (20 minutes) pour le rebouchage, la fixation et l'ancrage.

## Champs d'application

- Fixation et ancrage de mobilier urbain, coffrets électriques, balustrades de balcon, piquets, poteaux (clôtures), escaliers de secours etc.
- Rebouchage de trous de toutes dimensions, d'écoulements et fuites dans des murs cimentés ou bétonnés
- Obturation rapide
- Raccordement de conduites en béton
- Surfaces en béton, ciment, pierre, brique etc., sur murs extérieurs et intérieurs

## Propriétés

- Durcit en 10 minutes à peine
- Charge possible après 20 minutes
- Résiste à l'eau de mer
- Barrière contre le salpêtre
- Haute capacité de rebouchage
- Retrait minime
- Sans libération d'alcalis
- Repeignable après 48 heures
- Haute résistance à la compression
- Forte adhérence au béton
- S'applique sans coffrage
- Mise en œuvre simple
- Lissage facile par ponçage
- S'applique même sur substrat humide

## Descriptif

*Liant à base de :* Résines hydrauliques

*Densité :* 1,10 g/cm<sup>3</sup>

*Consistance :* Poudre

*Teinte :* Gris clair

*Diluant :* Eau

*Conditionnement :* Boîte de 1 kg et 5 kg



<i>Stockage :</i>	36 mois, dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, des rayons solaires et de températures extrêmes (chaleur)
<i>Rendement :</i>	Env. 1,45 kg de poudre x m <sup>2</sup> x mm d'épaisseur
<i>Proportions :</i>	1 kg de poudre–0,25 ltr d'eau (4 pour 1), Ne pas ajouter trop d'eau afin d'éviter les fissures
<i>Délai de mise en œuvre :</i>	10–15 minutes
<i>Épaisseur de couche :</i>	Illimitée
<i>Épaisseur de grain :</i>	<500 microns
<i>pH :</i>	12,5
<i>Résistance à la compression :</i>	40 kg/cm <sup>2</sup> après 15 minutes 450 kg/cm <sup>2</sup> après 28 jours
<i>Dureté :</i>	> 75 Shore C
<i>Classification :</i>	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: coating extérieur de peinture en phase aqueuse

## Application

Bien remuer au préalable jusqu'à obtention d'une masse homogène, onctueuse et uniforme. Appliquer le produit à la spatule ou truelle inox. Nettoyage de l'outillage sitôt après, à l'eau claire. Utiliser des gants.

## Température

Mise en œuvre entre 10 °C-35 °C pour <70 % HR.

## Séchage (+23 °C / 65 % humidité relative)

Temps de séchage : 20 minutes

Repeignable : Après 48 heures

Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

## Support

Le support doit être porteur et exempt de poussières, graisses, cires, mousses et moisissures pouvant entraver l'adhérence et la pénétration.

Éliminer les peintures mal adhérentes.

Sur des supports très poreux, appliquer une couche fixante de Südwest Tiefengrund.

Humidifier le support au préalable.

Ne pas appliquer sur plâtre.

## Indication particulière

Prétraiter les accessoires en métal avec un primaire antirouille.

Ne pas préparer de trop grandes quantités à la fois, vu le séchage rapide du produit.

Les hautes températures accélèrent le durcissement, les basses températures le ralentissent.

## Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

## Unités de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité par boîte	Palette
70221-001	1 kg	Boîte 10 x 1 kg	63 x (10 x 1 kg)
70221-002	5 kg	Boîte 4 x 5 kg	28 x (4 x 5 kg)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
21-2-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN