



Technische data



Ducttape 311 | Universal

Land van herkomst	United Kingdom
Statistiek code	59061000

Drager						
Type		LDPE-film				
		Polyester weefsel				
Lijm						
Type		Natuur rubber / hars				
Samenstelling						
Dikte (totaal)		140	μ (micron)			AFERA 5006
Temperatuur						
Service		-15	°C	t/m	75	°C
Applicatie		>5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Kleeftkracht	Staal (SS)	10	N/25mm			IEC 60454-2
Kleeftkracht op rug (afrol weerstand)	Staal (SS)	6.25	N/25mm			IEC 60454-2
Treksterkte	lengte	70	N/25mm			IEC 60454-2
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006		Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00238 NL
Versie	001
Revisie datum	26-10-2023