



ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

- Binnen en buiten toepasbaar
- Oplosmiddel- en watervrij
- Hoge hechtkracht
- Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvog
- Zeer emissiearm
- Deel van het ARDEX-afdichtingsprogramma



Kleuren

- wit

Toepassing

Binnen en buiten. Wand en vloer.

Verlijmen van profielen, plinten, contactstrips, kabelgoten, isolatieplaten, houten en kunststof materialen, metaalprofielen, parketelementen, keramische tegels en vele andere materialen op absorberende en dichte ondergronden. Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen. Eéncomponentmontagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren.

Voor capillairbrekende verlijming van de ARDEX TRICOM afdichtingssets.

Samenstelling

Silaangemodificeerd polymeer dat door reactie met vocht verhardt.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, schoon en vrij van scheidende lagen zijn. Oude lijm, dispersiegebonden verf en coatings, bitumen en teer moet worden verwijderd.

Verwerking

Snijd de punt van de koker boven de schroefdraad af, schroef het spuitstuk erop en snijd dit op maat van de voeg schuin af. ARDEX CA 20 P in strepen op de ondergrond aanbrengen, of lijm op het te lijmen materiaal aanbrengen en binnen 7–10 minuten bij ca. +20 °C aandrukken. Als de lijm in dotten wordt aangebracht, dient op het gewicht van de werkstukken gelet te worden, de afstand tussen de dotten dient in het algemeen 25–30 cm te zijn.

ARDEX CA 20 P niet bij temperaturen lager dan +5 °C en hoger dan +35 °C verwerken. Open tijd en uithardingssnelheid zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de vochtigheid van de ondergrond. Een lage temperatuur, luchtvochtigheid en een vochtige ondergrond verlengen de open tijd en vertragen de uithardingssnelheid.

ARDEX CA 20 P kan ook met water worden verwerkt, bijv. voor reparatie van zwembaden.

Aangebroken kokers na gebruik direct sluiten en indien mogelijk snel opmaken.

In geval van twijfel een proefverlijming uitvoeren.

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240

www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

Let op het volgende

ARDEX CA 20 P kan na de uitharding met de meeste in de handel verkrijgbare verfsystemen op basis van dispersie en alkydhars worden behandeld. Op basis van de vele soorten op de markt beschikbare verfsystemen, wordt het testen op een klein deel aangeraden.

Om de verwerking bij lage temperaturen te vergemakkelijken, wordt het aangeraden om de koker op kamertemperatuur te bewaren.

Bij gebruik van ARDEX CA 20 P dienen de instructies van de fabrikant van het materiaal opgevolgd te worden.

Verontreinigingen van de lijm zo snel mogelijk met een schone doek of washoudende producten verwijderen.

Belangrijk

ARDEX CA 20 P is neutraal uithardend, reukloos, vrijwel krimp vrij, oplosmiddel-, siliconen- en isocyanaatvrij.

Verwijder verontreinigingen onmiddellijk van de huid met water en zeep.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnormen

Verbruik	30 - 40 ml/strekkende m (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond)
basis	silicaangemodificeerde polymeer
consistentie	thixotroop
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Soortelijk gewicht	1,5 kg/l
Treksterkte ca.	1,63 N/mm ²

Toepassingseigenschappen

Vliesvormingstijd ca.	7 - 10 minu(u)t(en)	
Doorharding	Doorharding 3 - 4 mm	Tijd per dag
Toepassing Omgevingsomstandigheden	+23°C / 50% RV	

Productgegevens

Etikettering volgens GHS/CLP	geen
Etikettering volgens ADR	geen
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS
Opslag	Koel maar vorstvrij circa 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren