

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 3-01-2023
TSFK : 19/1516061-1516066
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf

pgesteld door: D.B.	Bekrachtigd door: G.J.L.
---------------------	--------------------------

Het product: De Kelfort® grondverf is een ademende grondverf voor alle soorten houtwerk, zowel voor binnen als buiten. Geeft een goede hechting aan de afwerklaag en is goed dekkend.

De toepassing: Voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.

Eigenschappen:

- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeïing

Kleur: Wit, grijs en kleuren van verfmengmachine

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Binnen 1 of 2, buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en schuren

Verbruik: Ca. 16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Systeem-opbouw

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met een roestwerende Kelfort menie, daarna een tussenlaag Kelfort Grondverf.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 3-01-2023
TSFK : 19/1516061-1516066
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud verpakking</u>
1516061	750ML	8714678178399	Wit	Stuks
1516062	2500ML	8714678178405	Wit	Stuks
1516063	750ML	8714678174812	Grijs	Stuks
1516064	2500ML	8714678178429	Grijs	Stuks
1516065	750ML	8714678178207	Zwart	Stuks
1516066	2500ML	8714678178214	Zwart	Stuks

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Inhoud doos: 2-4 bus.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g): Ca. 1,4 g/ml
Viscositeit: ICI Rotothinner 8-9 Poise @ +20°C
Maalfijnheid: <35 micron
Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog
Glansgraad: Mat
Vlampunt: Ca. 39°C
Droogtijd: Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog: Na ca. 4 uur.
Overschilderbaar: Na ca. 24 uur.
Bindmiddel: Gemodificeerde glyceroftalaatharsen
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders
Oplosmiddel: Terpetine.
Vaste bestanddelen: 62% volume

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Kwasten en rollers voor terpetine gedragen verven.
Verdunning: Niet verdunnen.
Reinigen gereedschap: Water en zeep.

Houdbaarheid:

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 3-01-2023
TSFK : 19/1516061-1516066
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf

- Prestaties:** Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.
- Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.
- Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS).