



Technische data



Maskingtape Washi Outdoor

Land van herkomst	Japan
Statistiek code	48114120

Drager					
Type	Japans rijstpapier (Washi)				
Lijm					
Type	Acrylaat, Solvent based				
Samenstelling					
Dikte	90	μ (micron)			
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	100	°C
Applicatie	>10	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	1,5	N/cm		
Treksterkte	Lengte	29,6	N/cm		
Rek	Lengte	2,7	%		
Specifieke eigenschappen					
UV-Bestendig	12	Weken			
Schoonverwijderbaar	≤ 5	Maanden (outdoor, lijmzijde van de zon af)			
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)					
In overeenstemming met RohS	Ja				
Reach	EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist				

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00032 NL

Versie

002

Revisie datum

04-12-2020