



ARDEX P 4 READY

Gebruiksklare en snelle multifunctionele primer

- Voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
- Betrouwbare hechtbrug met een breed toepassingspectrum
- Snel drogend
- Oplosmiddelvrij
- Ééncomponent
- Spat- en druppelgereduceerde consistentie
- Eenvoudig op te brengen



Toepassing

Binnen en buiten. Voor vloeren, wanden en plafonds.

Grondlaag en hechtbrug voor zuigende en niet-zuigende ondergronden om tegellijmen, vloer- en wandegalisaties op aan te brengen.

Samenstelling

Oplosmiddelvrije, witte kunstharsdispersie met speciale additieven en kwartszand. Spat- en druppelgereduceerde consistentie.

Ondergronden

– Beton, – cement- en kalkcementpleisters, – cement- en calciumsulfaatdekvloeren, magnesiodekvloeren, – , -terrazzo, - tegels, - dispersieverflagen, – oude, watervaste lijmresten, – droogbouwdekvloeren, – PVC-bedekkingen, – egalisatiemiddelen, – OSB-platen, gelakte houten vloeren, spaanplaat, ARDEX epoxyprimers

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, stevig, vrij van stof en scheidende lagen zijn en ook voor de erop volgende werkzaamheden draagkrachtig en geschikt zijn.

Verwerking

ARDEX P 4 READY is gebruiksklaar en kan met kort- of langharige roller gelijkmatig op de ondergrond worden aangebracht.

Breng de primer gelijkmatig aan en zorg dat de ondergrond overal goed bevochtigd is. Laat drogen tot er een witachtige film ontstaat voor het begin van de volgende werkzaamheden.

Op zuigende ondergronden kan ARDEX P 4 READY met max. 15% water in gewichtsdelen worden verdund. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond is de droogtijd maximaal 60 minute bij +20 °C. Bij lagere temperaturen en dichte ondergronden kan de droogtijd langer zijn, bij hogere temperaturen en zuigende ondergronden korter.

Geopende verpakkingen weer goed afsluiten en restanten binnen enkele dagen opmaken.

Emmers en gereedschap kunnen onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd.

ARDEX P 4 READY verwerken bij temperaturen boven +5 °C. De benodigde hoeveelheid komt overeen met circa 100 - 500 g/m², afhankelijk van de ondergrond en het gebruikte gereedschap.

Let op het volgende

Verwijder in water oplosbare egalisatie- en lijmresten (bijv. op basis van sulfietloog) volledig.

Een niet-afgezande ARDEX EP 2000 grondering kan binnen 24 uur met ARDEX P 4 READY worden behandeld. Zodra P4 READY droog is, kunnen egalisaties tot 10 mm laagdikte worden uitgevoerd met ARDEX vloer- en wandegalisatieproducten.

ARDEX P 4 READY

Gebruiksklare en snelle multifunctionele primer

ARDEX P 4 READY op calciumsulfaatdekvloeren moet minimaal 12 uur drogen vóór het aanbrengen van tegels.

PVC-bekledingen moeten stevig aan de ondergrond vastzitten en grondig worden gereinigd om alle resten van onderhouds- en reinigingsmiddelen te verwijderen.

Belangrijk
Toepassingen calciumsulfaat-vloevloeren volgens DIN 18560

ARDEX P4 READY (onverdund) kan worden gebruikt voor de volgende formaten, hetzelfde geldt voor ARDEX tegellijm:

- Kleine formaten tot 0,36 m²: Alle ARDEX-tegellijmen
- Gemiddelde formaten tot 1,44 m²: ARDEX S28 / X78 en X90
- Grote en supergrote formaten vanaf 1,44 m²: ARDEX S28 en X90

Veiligheidsaanwijzing:

EUH208 - Bevat reactieproduct van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Kan allergische reacties veroorzaken.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik circa	Verbruik 130 - 500 g/m ² 80 - 130 g/m ²	Omstandigheden op zuigende ondergronden op niet-zuigende ondergronden
Eigenschappen van de toepassing		
Droogtijd circa	Tijd 15 - 30 minuten 60 minuten	Omstandigheden op zuigende ondergronden op niet-zuigende ondergronden
Toepassing Omgevingsomstandigheden	+20 °C	
Productgegevens		
Geschikt voor vloerverwarming	ja	
Etikettering volgens GHS/CLP	Etikettering volgens GHS/CLP geen	
Etikettering volgens ADR	Etikettering volgens ADR geen	
EMICODE	EC 1= zeer emissiearm	
GISCODE	D1 = oplosmiddelvrije legmaterialen	
Verpakking	Emmers van 2 kg, 8 kg en 14 kg netto	
Opslag	Geopende verpakkingen goed sluiten en de inhoud snel opmaken. Koel maar vorstvrij circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren