



Enduit de réparation en phase aqueuse pour la réparation rapide de petites zones.



Champs d'application

- Enduit rapide et de rebouchage
- Sert de bouche-pores du bois et de produit de rebouchage de petits trous et défauts visibles sur bois, métal et autres substrats
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés

- Diluable à l'eau
- Sans solvants
- Séchage rapide
- Jusqu'à 1000 µ (mu) la couche humide
- Appliquer plusieurs couches en peu de temps
- Facilement ponçable
- Contient un inhibiteur de rouille qui entrave la rouille de clous et agrafes et rend donc le prétraitement du fer inutile
- Repeignable au moyen de résines de synthèse et laques acryliques, ainsi que de peintures à base de dispersion

Descriptif

<i>Liant à base d' :</i>	Acrylate
Teinte :	Blanc
Conditionnement :	400 g et 1,3 kg en tubes, 600 g en cartouche extrudable
Pigment :	Pigment blanc
Densité :	Env. 1,95 g/cm ³
Consistance :	Pâteuse
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires. Bien fermer l'emballage entamé et l'entreposer tête en bas.

Application

Spatule ou couteau à enduire. La cartouche extrudable de 600 g permet l'application directe de l'enduit dans la fissure ou le joint. Lisser aussitôt.

Nettoyage du matériel : Sitôt après utilisation, à l'eau claire.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

Séchage

(+20°C / 60 % humidité relative de l'air)
1-2 hres, selon l'épaisseur de la couche. Ces données peuvent fortement varier, en cas de taux supérieur d'humidité relative de l'air et de température ambiante inférieure.

Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent. Il convient de prétraiter les supports poreux et absorbants au Südwest Acryl All-Grund, afin d'éviter que l'eau de l'enduit n'imprègne le support.

Bois

Taux maximal d'humidité : 9 %.
Le bois non traité doit être traité au préalable avec Südwest Acryl All-Grund. Le couvrir ensuite de Jansen Enduit Acrylique Rapide. Procéder enfin à l'application des couches de fond et de finition.

Les boiseries extérieures étant exposées aux intempéries et fluctuations de températures, les gonflements et rétrécissements du bois sont inévitables, particulièrement pour ce qui concerne le bois tendre. Le bois qui bouge peut avoir pour effet de détacher complètement l'enduit, surtout lorsqu'il s'agit de couches épaisses. D'où notre conseil, pour les travaux extérieurs, d'appliquer Jansen Enduit Acrylique Rapide en couches plus fines. Après séchage complet de l'enduit, il convient de le recouvrir de peinture au plus vite.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Fer

Boucher les traces de clou et d'agrafes sans couche de fond préalable. Pour d'importantes surfaces de fer, nous conseillons d'appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund ou Südwest Acryl All-Grund.

Plâtrages neufs

Comme ils contiennent encore beaucoup d'humidité, mieux vaut d'abord laisser sécher.

Taux maximal d'humidité : 5 %.

Vieilles couches de laque intactes.

Soigneusement poncer, éliminer les couches abîmées.

Particularités

Jansen Enduit Acrylique Rapide n'a pas l'élasticité du mastic.

Parfois, les parties réparées présentent une structure distincte (plus lisse) que le pourtour. Ainsi restent-elles visibles à l'œil nu.

Dans certains cas, il est donc conseillé, après réparation, d'enduire l'entièreté de la surface de Jansen Enduit Laquer.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN