

AFMETINGEN

Collectie		SMALL PLANKS	MEDIUM PLANKS	TILES
Breedte		189 mm	209 mm	303 mm
Lengte		1251 mm	1494 mm	609,6 mm
Aantal panelen per pak		9 Panelen	6 Panelen	10 Panelen
m ² per pak		2,128 m ²	1,873 m ²	1,847 m ²
Gewicht per pak		18,67 kg	16,48 kg	16,25 kg
Densiteit	ISO23997	1725±50 kg/m ³	1725±50 kg/m ³	1725±50 kg/m ³
Totale dikte	ISO24346	5 mm	5 mm	5 mm
Toplaag	ISO24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Afwerking		Vooruitstrevende PU-Top laag met Scratch & Stain Guard technologie		
Tand en groef		Uniclic verbinding		

FABRIEKSGARANTIE

Gebruiksklasse	ISO10582 (EN 16511)			Klasse 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Garantie		Huishoudelijk gebruik	zie garantievoorwaarden	25 jaar
		Commercieel gebruik	zie garantievoorwaarden	5 jaar - op aanvraag tot 15 jaar

ALGEMENE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	QUICK-STEP WAARDEN
Slijtweerstand	EN13329 - Annex E		≥2000 cycli	OK
Slaagvastheid	EN13329 - Annex F		≥1800 mm	≥1600 mm
Krasweerstand	EN16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Bureaustoelen	EN 425	25000 cycli	Geen delaminatie, geen stoornis	OK
Verplaatsing van meubelpoten	EN 424	Voet 0,1 mm / 32 kg		Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	≤0,1 mm
Weerstand tegen vlekken	EN 438-2	aceton - koffie - NaOH -H2O2 - Schoensmeer		graad 5 Geen verandering
Zwelling	ISO 24336		≤18%	geen zwelling
Sterkte van de klik	ISO 24334	Fmax lange zijde Fmax korte zijde	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	>2 kN/m >3 kN/m
Dimensionele stabiliteit	ISO 23999	6 uur bij 80°C	≤ 0,15% <1mm	≤0,15% Krimp Uitzetting Schoteling ≤0,15% <1mm
Brandwerendheid	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-resistentie	ISO 105 B02	Blauw referentie	Klasse >6	Klasse 8
Slipweerstand	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Met schoenen	Alle structuren	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Blootvoets	Alle structuren	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nat	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Laag slippotentieel
	EN 12633: 2003 - Annex A	Droog	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Laag slippotentieel
			USRV	Class 2
Warmteweerstand	EN 12667	Zonder Quick-Step onderlaag Op een Quick-Step COMFORT (roll) -ondervloer Op een Quick-Step TRANSIT -ondervloer Op een Quick-Step HEAT -ondervloer		0,025 m ² K/W 0,045 m ² K/W 0,070 m ² K/W 0,035 m ² K/W
Voerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cementvloeren. NIET geschikt voor verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.		

MILIEU & CERTIFICATEN

AFFSET			A+
Finnish Building Emission	M1: Zeer lage emissie, geurloos		Class M1
Emissie formaldehyde	EN 14041:2004/AC:05+06	Geen formaldehyde toegevoegd in productie	<detecteerbare limiet
TVOC 28 dagen	ISO16000 part 9-6	AgBB-eis na 28 dagen <1000 µg / m ³	<20µg/m ³
Inhoud		Zware metalen+lood/cadmium	NIET aanwezig
GEVAARLIJKE SUBSTANTIES		Kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen klasse 1A en 1B (kandidaatlijst)	NIET aanwezig
REACH		Regulation (EC) No 1907/2006	Conform
Weekmaker		Ortho-ftalaatvrije weekmaker	
Gerecycleerde inhoud		Alleen INTERN gerecycleerd materiaal gebruikt	

