



Vistacryl 1K Vloerverf is een één component, waterverdunbare vloerverf voor binnen en buiten.

Toepassing

- Voor binnen en buiten
- Binnen toepassing: op beton, cement, hout, spaanplaat en over oude, niet sterk elastische vloerverven
- Buiten toepassing: op goed zuigende betonnen en cementdekvloeren, op oude goed hechtende coatings
- Ook in anti-slip variant (R11)

Eigenschappen

- Waterverdunbare één component vloerverf
- Voor binnen en buiten
- Slijtvast
- Bestand tegen verdunde zuren, strooizout en motorolie
- Weersbestendig
- Door hoge elasticiteit, wordt bij lage temperaturen, ook een scheuroverbruggende werking bereikt
- Makkelijk reinigbaar met gebruikelijke, oplosmiddelvrije huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Eenvoudig verwerkbaar en goede vloeiing
- Milieuvriendelijk
- Voor garagevloeren is Vistapox 4000 te gebruiken (zie technisch merkblad)
- EN 13813

Product

Bindmiddelbasis: Methacryl-Copolymerisaat

Verdunning: Drinkwater

Kleuren: Meeste RAL en NCS kleuren, andere kleuren op aanvraag
 S 0502-Y (Wit), = A = Prijsklasse 1
 S 2060-B (Blauw), B = Prijsklasse 2
 S 2050-B80G (Groen) B = Prijsklasse 2
 S 9000-N (Zwart) C = Prijsklasse 1
 S 1050-B20G (Lichtblauw), A = Prijsklasse 2

Verpakking: 5 kg en 10 kg

Verbruik: Ca. 4-5 m²/kg
 Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode



Glansgraad: Zijdeglanzend

Dichtheid: Ca. 1,35 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol of spuit.

Spuitgegevens

Type: Wagner Aircoat/-mix

Tip: 0,015 - 0,019

Hoek: 40°

Materiaaldruk: 180 bar

Luchtdruk: 2,2 bar

Pistoolfilter: Wit

Viscositeit: Onverdund

Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat.

Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met schoon water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij bijv. Clean water Global inzamel punten, niet in de gootsteen.

Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/nationale regelgeving.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en 85% RV objecttemperatuur.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 70 minuten

Overschilderbaar: Na ca. 4-5 uur

Beloopbaar: Na 3-4 uur

Uitgehard: Na 7 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, vast, dragend, olie-, vet- en wasvrij zijn. Onder de vloer dient een vochtscherm aanwezig te zijn.

Verwerking

Minimaal 2 afwerklagen zijn noodzakelijk. Op alle ondergronden kan per dag slechts 1 laag worden aangebracht om een totale, snellere doorharding te verkrijgen. Voor een nog betere verwerking kan Vistacryl 1K Vloerverf 5% met water verdund worden. Bij gebruik van een wapeningslaag dienen in totaal 3 lagen te worden aangebracht.

Nieuwe minerale ondergronden

Deze ondergrond dient minimaal 28 dagen oud te zijn. Maximale vochtigheid 5%.

Licht verontreinigde oppervlakken

Door vegen met een harde bezem reinigen. Eventueel met een stofzuiger nareinigen.

Zwaar verontreinigde oppervlakken

Reinigen met Vista Calcimex. Vervolgens nareinigen met Vista Viamond 704 in dezelfde mengverhouding en met een hogedruk- of stoomcleaner naspoelen.

Losmiddelen

Op geperste ondergronden, zoals spaanplaat, MDF afwassen met een daarvoor geschikt oplosmiddel.

Slikhuid

Op nieuwe minerale ondergronden (beton en cementdekvloer) met een vloerschuurmachine verwijderen.

Curingcompound

Op ondergronden met een vloerschuurmachine verwijderen.

Ondergronden met capillair opstijgende vochtigheid

Meerdere malen met Südwest Wikulac FH20 impregneren totdat een totale verzadiging van het oppervlak is bereikt. Hierna dient binnen 24 uur de Vistacryl 1K Vloerverf te worden aangebracht.

Intacte ondergrond

Naar gelang de zuiging impregneren met Vistacryl 1K Vloerverf tot max. 5% verdund met water.

Grotere scheuren en gaten

Uithalen en met een geëigende reparatiemassa repareren.

Oude coatinglagen

Grondig reinigen met Vista Viamond 704 en vervolgens dofschuren.

Bijzondere aanwijzing

Bij donkere en/of felle kleuren zijn krassen beter zichtbaar. Tevens heeft de slijtstof de kleur van de coating. Dit kan als niet wenselijk worden beschouwd bij felle kleuren.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsinformatieblad en het etiket.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

6-2-2025 V1.1