



Maskeerlak en tijdelijke bescherming.

Toepassing

- Niet zuigende onderdelen
- Metaaldelen zoals scharnieren, ramen, klinken, machinedelen
- Op ijzer, aluminium, koper, messing
- Op geglazuurde oppervlakken of glas
- Binnenzijde spuitcabines
- In plaats van afplakken
- Binnen en buiten (in afgeschermdes situaties)

Eigenschappen:

- Gemakkelijk te verwijderen
- Snelle droging
- Watergedragen
- Bescherming tegen verontreiniging en lichte mechanische invloeden
- Niet spiegelend/reflecterend

Product:

Bindmiddelbasis: Dispersie

Kleuren: Glazig-blauw

Verpakking: 750 ml, 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 6 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode

Glansgraad: Zijdeglans

Dichtheid: Ca. 1,13 g/cm³

Verdunning: Schoon water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met platte kwast, vachtrol en spuit.

Kwast-Rol: Gebruiksklaar

Sputten: 10%-15%

Tip: 1,8 mm

Druk: 4-5 bar



Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water. Indien aangedroogd met Südwest verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 75%.

Droging

(+20 °C / 65% R.V.)

Stofdroog: Na ca. 30 min.

Duimvast: Na ca. 60 min.

Laagdikte, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, roest-, stofvrij en droog zijn.

Zuurachtige ondergronden zijn niet geschikt, deze dienen geneutraliseerd te worden i.v.m. het strippen van de bescherm laag.

Verse laklagen, ook twee componenten lakken of poeder/coilcoatings, kunnen vlekvorming geven.

Bij bescherming tegen spack of gelijksoortige afwerkingen dienen tenminste 2 lagen Jaeger Kronen Aqua Striplak te zijn aangebracht.

Applicatie

Jaeger Kronen Aqua Striplak dik opbrengen (300–500 micron nat). Te dunne lagen zijn moeilijker te verwijderen.

Na aandrogen kan een tweede laag aangebracht worden om op de gewenste laagdikte te komen.

Bijzondere aanwijzing

Jaeger Kronen Aqua Striplak is niet bestand tegen sterke waterinwerking bijv. het continue onderwater staan.

Een langere droogtijd vereenvoudigd het verwijderen.

Door een lange inwerking van zonlicht kan de laag in de loop van de tijd verhard en is dan moeilijker te verwijderen.

Bevochtigen met bijv. een natte doek gedrenkt in schoon water, kan de laag weer zacht laten worden en de laag laat zich dan weer makkelijker verwijderen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022