



Extreem diep (Edel) matte binnenmuurverf met een zeer lange open tijd.

Toepassing

- Wanneer spuiten niet mogelijk is
- Plafonds en wanden
- Pleisterwerk, stucwerk, spack
- Grote oppervlakken (strijklicht)
- Hotels, scholen, trappenhuisen, woonruimten
- Ondergronden met aanzetten en oneffenheden

Eigenschappen:

- Zeer lange open tijd
- Extreem diep mat uiterlijk <1,1% (hoek 85°)
- Aanzetvrije verwerking (ook bij grote gladde, strakke oppervlakken met strijklicht)
- Bijna onzichtbaar bij te werken
- Maakt aanzetten en oneffenheden in de ondergrond minder- tot onzichtbaar
- Makkelijk reinigbaar met spons, met nauwelijks opglanzen van de matte verflaag
- Schrob-, en krasvast
- Zo goed als geurvrij
- Spatvrij
- Goede vloeiing

Product:

Bindmiddelbasis: Alkydharsemulsie

Kleuren: Wit

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: 1 ltr op 6 m² afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Extreem mat

Dichtheid: Ca. 1,54 g/cm³ (DIN 53217)

Vastestofgehalte: Ca. 68% (DIN 53216)

Schrobvastheid: Klasse 1 ((EN 13.300)

Dekkracht: Klasse 2 (EN 13.300 bij 1 ltr op 8 m²)



Opslag: Goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd, bij 20 °C; 12 maanden

Applicatie:

Gebruiksklaar

1^e Laag: verdunning: maximaal 3% schoon water.
Zuigende ondergronden maximaal 10% verdunnen met schoon water.

2^e Laag: onverdund.

Met kwast, roller (ca. 13 mm fijne nylonvezel).

Aankleuren:

Maximaal 5% Vista Universele mengkleur.

Temperatuur:

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max 80% RV.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Droging (bij 20 °C & RV 80%)

Duimvast: Na ca. 2 uur

Overschilderbaar: Na ca. 4 uur

Uitgehard: Na ca. 24 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Vervuilde ondergrond

Nicotine- en roetvervuilingen niet afwassen. Droog afborstelen. Watervlekken moeten droog zijn. Een laag Vista Boscalit Isoleergrond wit aanbrengen. Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Vista Aqua Extréemat aan te bevelen.

Poederende of sterk zuigende ondergronden
Eerst fixeren met Südwest Hydrogrund.
Na droging 1-2 lagen Vista Aqua Extréemat.

Niet zuigende ondergronden (muurverf)
1-2 lagen Vista Aqua Extréemat aanbrengen.

Gips, Beton, pleisterwerk
1-2 lagen Vista Aqua Extréémat aanbrengen.

Kalk en oude lijmverven (veegvast)
Kunnen alleen behandeld worden met de
oplosmiddelhoudende Vista BO-KH.
Eerst een proefvlak plaatsen.

Bijzondere aanwijzing
Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2
lagen Vista Aqua Extréémat aan te bevelen.
Door de lange opentijd kan het soms wel een paar
dagen duren voordat het extreem matte oppervlak is
bereikt.

Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.

Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T